

Cathodic protection – Part 1: General principles of onshore cathodic protection

حفاظت کاتدی - قسمت ۱:
اصول کلی حفاظت کاتدی در خشکی

ویرایش اول

بهمن ۱۴۰۱

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استاندارد آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ با شماره (INSO 18749-1) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی : ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن : ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار : ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«حفاظت کاتدی - قسمت ۱: اصول کلی حفاظت کاتدی در خشکی»

رئیس:

معصومی، محسن

(دکتری مهندسی پلیمر)

سمت و/یا محل اشتغال:

کمیته فنی متناظر 35 ISIRI/TC

دبیر:

سنگ سفیدی، لاله

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

پژوهشگاه استاندارد

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

آخوندنسب، سعید

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - خوردگی)

شرکت ملی گاز ایران

آریانسب، فزه

(دکتری شیمی آلی)

پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

پژوهشگاه استاندارد

اعتماد مقدم، امین

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد)

شرکت مهندسی مشاور نارگان

الداغی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد)

شرکت نفت و گاز پارس

امیدی، رحمت‌الله

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از فلزات)

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

پاکزاد، الهام

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر - صنایع رنگ)

شرکت مهندسی مشاور مهتاب قدس

سمت و/یا محل اشتغال:اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت نفت و گاز پارس	جلایی، علی (کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد)
شرکت مهندسی مشاور سازه	حسینی، سیدروح الله (کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی- خوردگی و حفاظت از مواد)
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی	حامدیان مقدم، مجتبی (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پلیمر)
پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی	خالقی مقدم، ماهرو (دکتری شیمی آلی)
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران	رستگار زارع، محمدحسن (کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی)
شرکت ملی گاز ایران	سراقی، حسین (مهندسی شیمی - فرایند پالایش)
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سلیمی، علیرضا (کارشناسی مکانیک- تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی)
شرکت پالایش نفت تبریز	سیدریحانی، سید مهدی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی)
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	شمشیری، علیرضا (کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی- خوردگی)
شرکت مهندسی مشاور ناموران	صالحی، علیرضا (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)
پژوهشگاه مواد و انرژی	صداقت، علی (دکتری مهندسی مواد- سرامیک)
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	ظفری، محمود (کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- صنایع رنگ)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)**سمت و/یا محل اشتغال:**

غفوری یزدی، سید حسین (کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد)	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
غلامی، آذر (کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی)	شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
فولادی، محمد (کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد)	شرکت نارگان
کوشکی، عظیم (کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی)	معاونت مهندسی وزارت نفت- اداره کل فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها
متشکر، ابوالفضل (دکتری مهندسی مواد)	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ناصری اسکویی، محمدرضا (کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی)	شرکت مهندسی و توسعه نفت

ویراستار:

ابراهیم، الهام (کارشناسی شیمی کاربردی)	پژوهشگاه استاندارد
---	--------------------

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ط	پیش‌گفتار
ی	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۱۲	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۱۳	۵ صلاحیت کارکنان حفاظت کاتدی
۱۳	۶ اصول و معیارهای حفاظت کاتدی
۱۳	۶-۱ اصول حفاظت کاتدی
۱۳	۶-۲ معیارهای حفاظت کاتدی
۱۷	۶-۳ معیارها در صورت وجود AC
۱۷	۷ پیش‌نیازهای اعمال حفاظت کاتدی
۱۷	۷-۱ کلیات
۱۷	۷-۲ پیوستگی الکتریکی
۱۸	۷-۳ جداسازی الکتریکی
۱۹	۷-۴ پوشش بیرونی
۱۹	۸ داده‌های مفید و الزامات طراحی
۱۹	۸-۱ کلیات
۱۹	۸-۲ جزئیات سازه
۲۰	۸-۳ شرایط سرویس
۲۰	۹ طراحی
۲۰	۹-۱ کلیات
۲۱	۹-۲ طول عمر طراحی
۲۱	۹-۳ سازه‌های مجاور و منابع الکتریکی بیرونی

صفحه	عنوان
۲۱	۴-۹ پیوستگی/عدم پیوستگی الکتریکی
۲۲	۵-۹ پوشش‌های حفاظتی
۲۲	۶-۹ تقاضای جریان
۲۳	۷-۹ سامانه‌های آند گالوانی
۲۹	۸-۹ سامانه‌های حفاظت کاتدی جریانِ عملی (ICCP)
۳۱	۹-۹ دستگاه‌های جداساز AC و DC
۳۲	۱۰-۹ پایش
۳۲	۱۱-۹ کابل
۳۴	۱۰ نصب سامانه‌های حفاظت کاتدی
۳۴	۱۱ فرایند راه‌اندازی
۳۴	۱-۱۱ کلیات
۳۴	۲-۱۱ بررسی مقدماتی
۳۵	۳-۱۱ راه‌اندازی
۳۶	۴-۱۱ ارزیابی اثربخشی حفاظت کاتدی
۳۶	۵-۱۱ مستندسازی
۳۷	۱۲ پایش، بازرسی و نگهداشت
۳۷	۱-۱۲ کلیات
۳۸	۲-۱۲ پایش
۳۹	۳-۱۲ بازرسی
۳۹	۴-۱۲ نگهداشت
۴۱	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) احتمال خوردگی در خاک‌ها
۴۳	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) کاهش نرخ خوردگی به وسیله پلاریزه‌شدن کاتدی ۱۰۰ mV — جابجایی ۱۰۰ mV پتانسیل کاتدی
۴۵	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «حفاظت کاتدی- قسمت ۱: اصول کلی حفاظت کاتدی درخشکی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در یکصدونودوسومین اجلاس کمیته ملی استاندارد فلزشناسی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ‌شده در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود. استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- سازه و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و سرویس، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. منابع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

EN 12954: 2019, General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures

IPS-C-TP-820: 2013, Construction standard for cathodic protection

IPS-E-TP-820: 2010, Engineering standard for cathodic protection

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۸۷۴۹ است و سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

— قسمت ۲: اصول کلی حفاظت کاتدی در آب دریا

— قسمت ۳: بازرسی و آزمون

حفاظت کاتدی تکنیکی مبتنی بر کاربرد اصول الکتروشیمیایی است. این امر با تامین جریان مستقیم کافی به سطح بیرونی به دست می‌آید؛ طوری که پتانسیل سازه فلزی به الکتروپیت^۱ به مقادیر منفی تری منتقل می‌شود، که در آن‌ها خوردگی بیرونی ناچیز می‌شود. حفاظت کاتدی گستره‌ای وسیع از مواد و تجهیزات را پوشش می‌دهد و به تکنیک‌های اندازه‌گیری مختلفی نیاز دارد.

این استاندارد برای حفاظت از سطوح بیرونی انواع سازه‌های فلزی مدفون یا غوطه‌ور کاربرد دارد. با این حال، به‌منظور اجازة به سازه‌های دارای جنبه‌های خاص در رابطه با شکل، کاربری، پیکربندی دقیق، ساخت، راه‌اندازی یا بهره‌برداری، استانداردهای تکمیلی همراه با این استاندارد برای رسیدگی به ویژگی‌های این سازه‌ها در نظر گرفته شده است.

برای دستیابی به طراحی، نصب، راه‌اندازی، بازرسی و نگهداشت موثر حفاظت کاتدی، ضروری است که کارها توسط کارکنان شایسته^۲ انجام شود.


این استاندارد شرایط لازم برای در نظر گرفتن حفاظت کاتدی به‌عنوان روشی کارآمد، که می‌تواند برای کاهش خوردگی اعمال شود، را مشخص می‌کند. حفاظت کاتدی معمولاً در ترکیب با پوشش استفاده می‌شود.

راه‌حل‌های جایگزین برای راه‌حل‌های ارائه‌شده در این استاندارد ممکن است به کار گرفته شوند؛ به شرطی که ثابت شود که اثربخشی معادل دارند و به‌خوبی مستندسازی شده‌اند.

استانداردهای مربوط به حفاظت کاتدی را می‌توان مطابق با شکل ۰ (صفر) دسته‌بندی کرد.

^۱- Metallic structure to electrolyte potential

^۲- Competent personnel



شکل ۱- دسته‌بندی استانداردهای حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی - قسمت ۱: اصول کلی حفاظت کاتدی در خشکی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول کلی برای اجرا و مدیریت سامانه حفاظت کاتدی در مقابل حملات خورنده به سازه‌های مدفون یا در تماس با خاک، آب‌های شیرین سطحی یا آب‌های زیرزمینی، با و بدون تداخل منابع الکتریکی بیرونی، است. این استاندارد، معیارهای حفاظتی برای اثبات اثربخشی حفاظت کاتدی را مشخص می‌کند.

برای سازه‌هایی که از نظر الکتریکی نمی‌توانند از سازه‌های تأثیرگذار مجاور جداسازی شوند، ممکن است استفاده از معیارهای تعریف شده در این استاندارد ناممکن باشد. در این صورت، استاندارد EN 14505 کاربرد خواهد داشت (به زیربند ۹-۴ در مورد «پیوستگی/ناپیوستگی الکتریکی» مراجعه شود).

یادآوری - برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد اعمال یا عدم اعمال حفاظت کاتدی، احتمال خوردگی را می‌توان با استفاده از پیوست الف که چکیده الزامات ارائه شده در استانداردهای EN 12501-1^[2] و EN 12501-2^[3] است، ارزیابی کرد.

حفاظت کاتدی سازه‌های غوطه‌ور در آب دریا یا آب‌های لب‌شور^۱ به‌وسیله استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۸۷۴۹ و مجموعه‌ای از استانداردهای خاص برای کاربردهای مختلف پوشش داده شده است.

حفاظت کاتدی برای سازه‌های بتن مسلح تحت پوشش استاندارد ISO 12696 قرار دارد.

این استاندارد همراه با استانداردهای زیر به کار می‌رود:

— استاندارد ISO 15589-1 برای خطوط لوله مدفون یا غوطه‌ور تحت حفاظت کاتدی؛

— استاندارد EN 50162 برای مدیریت جریان‌های سرگردان DC؛

— استاندارد ISO 18086 برای مدیریت خوردگی ناشی از تداخل AC از منابع تغذیه ولتاژ بالا و سامانه‌های کششی^۲ AC؛

— استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۸۷۴۹ برای بازرسی و آزمون حفاظت کاتدی؛

— استاندارد EN 50443 به‌منظور مدیریت حفاظت برای ولتاژ تماسی^۳ و گامی^۴.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به‌صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

1- Brackish water
2- Traction systems
3- Touch voltage
4- Step voltage

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN 12496, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳۴۵: سال ۱۳۹۴، آندهای گالوانی برای حفاظت کاتدی در آب دریا و گل شور، با استفاده از استاندارد ISO 12496:2013 تدوین شده است.

2-2 EN 13509, Cathodic protection measurement techniques

2-3 EN 14505, Cathodic protection of complex structures

2-4 EN 50162, Protection against corrosion by stray current from direct current systems

2-5 EN 60079-10-1, Explosive atmospheres – Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres (IEC 60079-10-1)

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰-۵۵۰۵: سال ۱۳۹۶، محیط‌های قابل انفجار - قسمت ۱-۱۰: طبقه‌بندی مناطق - محیط‌های گازی قابل انفجار، با استفاده از IEC 60079-10-1:2015 + Cor 1:2015 تدوین شده است.

2-6 ISO 8044, Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۰۲۲: سال ۱۳۹۵، خوردگی فلزات و آلیاژها - اصطلاحات و تعاریف پایه، با استفاده از استاندارد ISO 8044:2015 تدوین شده است.

2-7 ISO 15257, Cathodic protection- Competence levels of cathodic protection persons- Basis for certification scheme

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره INSO-ISO-15257: سال ۱۳۹۷، حفاظت کاتدی - سطوح شایستگی اشخاص حفاظت کاتدی - اصول طرح گواهی‌کردن، با استفاده از استاندارد ISO 15257:2017 تدوین شده است.

2-8 ISO 18086, Corrosion of metals and alloys - Determination of AC corrosion - Protection criteria

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۳۴۴: سال ۱۳۹۴، خوردگی فلزات و آلیاژها - تعیین خوردگی جریان متناوب (AC) معیارهای حفاظت، با استفاده از استاندارد ISO 18086:2015 تدوین شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه‌شده در استاندارد ISO 8044، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌رود^۱.

۱-۳

شرایط بی‌هوازی

anaerobic condition

کمبود اکسیژن آزاد در الکترولیت مجاور یک سازه فلزی است.

۱ - اصطلاحات و تعاریف به‌کاررفته در استانداردهای ISO و IEC در وب‌گاه‌های <http://www.iso.org/obp> و <http://www.electropedia.org/> قابل دسترس است.

۲-۳

دورآکند آند

پشت‌بند آند

anode backfill

مصالحی است که پیرامون و در تماس با یک آند مدفون، اضافه می‌شود.

۳-۳

پیوند الکتریکی

electrical bond

هادی فلزی، معمولاً مسی، که دو نقطه در یک سازه یا سازه‌های مختلف را به هم متصل می‌کند.

۴-۳

سامانه حفاظت کاتدی

cathodic protection system

کلیه اجزای فعال و غیرفعال مرتبط با ارائه حفاظت فعال درمقابل خوردگی بیرونی و پایش آن است.

یادآوری ۱- حفاظت کاتدی به‌وسیله آندهای جریان‌دهی یا آندهای گالوانی و با استفاده از یک یا چند ایستگاه انجام می‌شود.

یادآوری ۲- سامانه‌های جریان‌دهی و آند گالوانی شامل کلیه تجهیزات لازم برای اعمال حفاظت کاتدی نظیر ایستگاه‌های جریان‌دهی، آندهای گالوانی، اتصال‌های الکتریکی و اتصال‌های عایقی هستند.

۵-۳

ضریب گسیختگی پوشش

 f_c **coating breakdown factor**

نسبت «چگالی جریان لازم برای پلاریزه‌کردن سطح فولادی پوشش‌شده» به «چگالی جریان لازم برای پلاریزه‌کردن سطح فولادی بدون پوشش» است.

۶-۳

میانگین مقاومت پوشش

میانگین مقاومت سازه به خاک

 r_{co} **average coating resistance****average structure to soil resistance**

مقدار حاصل از نسبت «اختلاف بین پتانسیل‌های خاموش و وصل» به «جریان حفاظتی و سطح سازه مورد نظر» است.

یادآوری ۱- میانگین مقاومت پوشش معمولاً برحسب $\Omega \cdot m^2$ بیان می‌شود.

یادآوری ۲- میانگین مقاومت پوشش عمدتاً به‌وسیله اندازه و تعداد عیوب پوشش، تخلخل پوشش و مقاومت ویژه الکترولیت تعیین می‌شود.

۷-۳

سازه پیچیده

complex structure

سازه‌ای که متشکل از سازه مورد حفاظت و یک یا چند الکتروود بیگانه^۱ است؛ که به دلایل ایمنی یا فنی، به صورت الکتریکی از سازه جدا نشده‌اند.

۸-۳

الکتروود مرجع مس / سولفات مس اشباع
CSE

copper/saturated copper sulphate reference electrode

الکتروود مرجع متشکل از قطعه مس در محلول اشباع سولفات مس است.

۹-۳

کوپن

coupon

نمونه فلزی نماینده، با ابعاد سطح بدون پوشش مشخص است.
یادآوری - یک کوپن را می‌توان به صورت الکتریکی به سازه متصل کرد.

۱۰-۳

دستگاه جداساز DC

DC decoupling device

تجهیزی که مسیری با امپدانس کم برای AC و مقاومت بالا برای DC فراهم می‌کند.
یادآوری - پیل‌های پلاریزه‌کننده^۲، خازن‌ها یا مجموعه‌های دیود، مثال‌هایی از این تجهیزات هستند.

۱۱-۳

دپلاریزه‌شدن

depolarization

تغییر آندی پتانسیل یک الکتروود پلاریزه‌شده کاتدی، پس از قطع شدن یا از دست دادن منبع حفاظت کاتدی است.

۱۲-۳

جریان طراحی

design current

حداکثر جریان لازم برای حفاظت از یک سازه در طول عمر یک سامانه حفاظت کاتدی است.
یادآوری - این جریان ممکن است حاصل محاسبه یا آزمون (روی سازه موجود) باشد. جریان طراحی می‌تواند تحت تاثیر حد مجاز طراحی قرار گیرد (با توجه به شرایط چیدمان، پیرشدگی^۱ پوشش، شرایط محیطی، شرایط عملیاتی و غیره).

1- Foreign electrode

2- Polarization cells

۱۳-۳

تخلیه

تخلیه الکتریکی

**drainage
electrical drainage**

انتقال جریان سرگردان از سازه تحت تاثیر به منبع آن، با استفاده از یک پیوند الکتریکی آگاهانه است.
یادآوری - برای دستگاه‌های تخلیه (پیوند تخلیه مستقیم، پیوند تخلیه مقاومتی، پیوند تخلیه یک‌طرفه و پیوند تخلیه اجباری) به EN 50162 مراجعه شود.

۱۴-۳

ایستگاه تخلیه

drainage station

تجهیزات و مواد لازم برای تخلیه جریان‌های سرگردان از سامانه‌های تحت تاثیر است.

۱۵-۳

ولتاژ محرکه

driving voltage

اختلاف بین پتانسیل سازه/الکترولیت و پتانسیل آند/الکترولیت، هنگام عملیات حفاظت کاتدی است.

۱۶-۳

سامانه اتصال به زمین

earthing system

ترتیب اتصال‌ها و وسایل لازم برای اتصال به زمین تجهیز یا سامانه به‌طور جداگانه یا مشترک است.

۱۷-۳

پیوستگی الکتریکی

electrical continuity

وضعیت فیزیکی یک سازه، طوری که جریانی که در آن در گردش است، افت ولتاژ قابل توجهی ایجاد نکند.

۱۸-۳

جداسازی الکتریکی

electrical isolation

عدم پیوستگی الکتریکی بین سازه‌ها یا اجزا است.

۱۹-۳

سازه بیگانه

الکتروود بیگانه

¹ - Ageing

**foreign structure
foreign electrode**

سازه یا الکتروود (آند یا کاتد) فلزی، که خارج از مدار حفاظت، در تماس با سازه مورد نظر است.

یادآوری - آند بیگانه، الکتروود بیگانه است که پتانسیلی منفی تر نسبت به سازه دارد؛ و کاتد بیگانه، الکتروود بیگانه است که پتانسیلی مثبت تر نسبت به سازه دارد.

۲۰-۳

آند گالوانی**galvanic anode**

الکتروودی که جریان حفاظت کاتدی را با استفاده از عمل گالوانی تامین می کند.

۲۱-۳

بستر**groundbed**

سامانه آندهای جریان اعمالی یا گالوانی مدفون یا غوطه‌ور است.

۲۲-۳

رخنه**holiday**

نقص در پوشش محافظ، که در آن فلز در معرض محیط قرار می گیرد.

۲۳-۳

سازه غوطه‌ور**immersed structure**

سازه فلزی یا بخشی از آن که در یک محیط مایع مانند آب شیرین (رودخانه‌ها، دریاچه‌ها) قرار گرفته است.

۲۴-۳

آند جریان اعمالی**impressed current anode**

الکتروودی که جریان حفاظت کاتدی را با استفاده از منبع جریان اعمالی تامین می کند.

۲۵-۳

ایستگاه جریان اعمالی**impressed current station**

ایستگاهی که شامل تجهیزات و مواد لازم برای تامین حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی است.

یادآوری - این مواد و تجهیزات شامل آندهای جریان اعمالی، کابل‌ها، یک یا چند منبع DC (برای مثال مبدل‌های یکسوکننده) و امکانات آزمون است (به IPS-M-TP-750 مراجعه شود).

۲۶-۳

فلنج‌های عایقی

insulated flanges

اتصال فلنجی بین طول‌های مجاور لوله است، که در آن مهره‌ها و پیچ‌ها از فلنج(ها) از نظر الکتریکی عایق می‌شوند و درزگیر نشت‌بند نارسانا است؛ طوری که در آن نقطه، یک ناپیوستگی الکتریکی در سازه (برای مثال خط لوله، سامانه لوله‌کشی) وجود دارد.

۲۷-۳

تداخل

interference

پدیده ناشی از جفت‌شدن^۱ رسانا، خازنی یا القایی بین یک سازه و یک منبع الکتریکی بیگانه^۲ DC یا AC یا بین دو سازه است؛ که می‌تواند باعث اشکال در عملکرد^۲، ولتاژ خطرناک، آسیب و غیره شود.

یادآوری - جفت‌شدن خازنی و القایی مربوط به تداخل AC هستند.

۲۸-۳

آزمون تداخل

interference test

آزمون برای تعیین برهم‌کنش الکتریکی بین دو سازه است.

۲۹-۳

افت IR

IR drop

افت ولتاژ ناشی از هر جریانی که در هر قسمت از مدار ایجاد می‌شود، مانند الکترولیت (معمولا خاک)، که مطابق با قانون اهم است.

یادآوری ۱- در این استاندارد، هنگامی که افت IR مورد بحث قرار می‌گیرد، عمدتاً افتی است که در الکترولیت (معمولا خاک)، بین الکتروود مرجع و فلز سازه وجود دارد.

یادآوری ۲- افت IR در الکترولیت می‌تواند بر درستی پتانسیل سازه به الکترولیت تأثیر بگذارد.

۳۰-۳

پتانسیل بدون IR

 $E_{IR free}$ **IR free potential**

پتانسیل سازه به الکترولیت، که بدون خطای ولتاژ حاصل از افت IR ناشی از جریان حفاظتی یا هر جریان دیگر، اندازه‌گیری می‌شود.

۳۱-۳

اتصال عایقی

isolating joint

1-Coupling

2- Malfunction

جزء عایق الکتریکی بین دو بخش از یک سازه، به منظور ایجاد ناپیوستگی الکتریکی بین آنها است.

مثال: اتصال عایقی تک بلوکی (یکپارچه)، فلنج عایقی، جفت شدن عایقی.

۳۲-۳

پتانسیل بحرانی حدی

limiting critical potential

پتانسیل بدون IR، که در زیر آن خطر تأثیر زبان آور روی ماده حفاظت شده وجود دارد.

۳۳-۳

پتانسیل خاموش

E_{OFF}

OFF-potential

پتانسیل سازه به الکترولیت، که بلافاصله پس از قطع همزمان تمام منابع جریان حفاظت کاتدی اعمال شده و قبل از دپلاریزه شدن قابل توجه سازه، اندازه گیری می شود.

یادآوری ۱- در صورت وجود تداخل DC یا AC، ممکن است E_{OFF} همراه کننده باشد.

یادآوری ۲- پتانسیل خاموش در این استاندارد با پتانسیل طبیعی^۱ سازه نسبت به الکترولیت که سازه در وضعیت دپلاریزاسیون کامل است و همچنین با پتانسیل لحظه خاموش^۲ که بلافاصله در لحظه قطع جریان مشخص می شود، متفاوت است.

یادآوری ۳- پتانسیل خاموش در این استاندارد، با در نظر گرفتن یک اختلاف زمانی کوتاه (معمولاً ۱۵۰ ms تا ۳۰۰ ms، با توجه به شرایط سازه و الکترولیت) پس از قطع جریان، اندازه گیری می شود (به شکل ب-۲ در پیوست ب مراجعه شود). این امر جهت حذف خطای ناشی از پرش ولتاژ^۳ در لحظه قطع جریان می باشد. توصیه می شود برای تعیین دقیق زمان اندازه گیری پتانسیل خاموش، نمودار دپلاریزاسیون (پتانسیل- زمان) هر سازه رسم شود تا نقطه دقیق شروع دپلاریزاسیون پس از پرش ولتاژ مشخص شود.

لازم به ذکر است به دلیل اختلاف زمانی کوتاه بین پتانسیل خاموش و پتانسیل لحظه خاموش و همچنین برای اجتناب از اشتباه گرفتن پتانسیل خاموش با پتانسیل طبیعی سازه، در برخی استانداردها به جای واژه پتانسیل خاموش، واژه پتانسیل لحظه خاموش ارائه شده است که اندازه گیری آن با در نظر گرفتن یک اختلاف زمانی کوتاه پس از قطع جریان می باشد.

۳۴-۳

پتانسیل وصل

E_{ON}

ON-potential

پتانسیل سازه به الکترولیت، که همراه با جریان حفاظت کاتدی و/یا هر جریان جاری دیگر، اندازه گیری می شود.

1- Natural potential

2- Instant-off potential

3- Voltage spiking

۳-۳۵

پلاریزه شدن

پلاریزه شدن الکتروود

**polarization
electrode polarization**

تغییر در پتانسیل سازه به الکتروولیت، حاصل از جاری شدن جریان به سازه یا از آن است.

۳-۳۶

سازه حفاظت شده

protected structure

سازه‌ای که حفاظت کاتدی روی آن اعمال می‌شود.

۳-۳۷

جریان حفاظتی

protection current

جریانی که از محیط الکتروولیتی خود به سمت یک سازه فلزی جاری می‌شود؛ تا حفاظت کاتدی سازه تامین شود.

۳-۳۸

پتانسیل حفاظتی

protection potential

پتانسیل سازه به الکتروولیت، که در آن نرخ خوردگی فلز در سازه قابل پذیرش است.

۳-۳۹

زمین دور

remote earth

بخشی از الکتروولیت است که در آن هیچ ولتاژ قابل توجهی، ناشی از جاری شدن جریان، بین هیچ دو نقطه وجود ندارد.

یادآوری - وضعیت زمین دور، عموماً در بیرون از منطقه تأثیر الکتروود زمین، سامانه اتصال به زمین، بستر جریان اعمالی یا سازه حفاظت شده غالب است.

۳-۴۰

پایش از راه دور

remote monitoring

اندازه‌گیری با استفاده از سامانه‌های مخابراتی برای انتقال داده‌ها است.

یادآوری - در صورت تجاوز از حدود بالا و پایین از قبل تعیین شده، پایش از راه دور می‌تواند شامل سامانه گزارش‌دهی خودکار باشد.

۴۱-۳

الکتروود استاندارد هیدروژن**standard hydrogen electrode**

الکتروود مرجع، که به عنوان الکتروود استاندارد در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود؛ و متشکل از یک فلز بی‌اثر (مانند پلاتین) در الکترولیتی حاوی یون‌های هیدروژن با فعالیت واحد و اشباع‌شده با گاز هیدروژن در یک جو استاندارد است.

۴۲-۳

جریان سرگردان**stray current**

جریانی که از مسیرهایی غیر از مدارهای مورد نظر جاری می‌شود.

۴۳-۳

سازه**structure**

سازه فلزی، اعم از پوشش‌شده یا بدون پوشش، که در تماس با الکترولیت است.

یادآوری ۱- خاک یا آب، مثال‌هایی از الکترولیت هستند.

یادآوری ۲- سازه می‌تواند نمایانگر سازه‌هایی با طول زیاد مانند کابل‌های برق زیرزمینی و همچنین سازه‌هایی در مقیاس کوچک‌تر مانند شمع‌ها، شمع‌کوبی‌های ورقی، مخازن یا سایر سازه‌های زیرزمینی باشد.

۴۴-۳

پتانسیل سازه به الکترولیت**structure-to-electrolyte potential**

اختلاف پتانسیل بین «سطح فلزی سازه در تماس با الکترولیت» و «الکتروود مرجع در تماس با الکترولیت» در نقطه‌ای که به اندازه کافی به سازه نزدیک است، ولی با آن تماس ندارد.

۴۵-۳

باکتری‌های کاهنده سولفات

SRB

sulphate reducing bacteria

گروهی از باکتری‌ها که در بیشتر خاک‌ها و آب‌های طبیعی یافت می‌شوند، ولی فقط در شرایط نزدیک به خنثی و در نبود اکسیژن فعال هستند.

یادآوری- باکتری‌های کاهنده سولفات، با تولید سولفیدها، سولفات‌های محیط خود را احیا می‌کنند و خوردگی را تسریع می‌کنند.

۴۶-۳

نقطه خوانش پتانسیل**test point**

نقطه‌ای که اندازه‌گیری پتانسیل در آن انجام می‌شود.

یادآوری ۱- نقطه خوانش پتانسیل ممکن است در یک ایستگاه آزمون باشد، ولی می‌تواند در هر مکانی باشد که پتانسیل اندازه‌گیری می‌شود.

یادآوری ۲- نقطه خوانش پتانسیل متناظر با محل قرارگیری الکتروود مرجع است.

۴۷-۳

پرآب

probe

دستگاهی که دارای کوپنی است که اندازه‌گیری پارامترهای کلیدی برای ارزیابی اثربخشی حفاظت کاتدی و/یا احتمال خوردگی را فراهم می‌کند.

۴۸-۳

ایستگاه آزمون

test station

تاسیساتی که امکانات اندازه‌گیری و آزمون را برای سازه مدفون یا غوطه‌ور فراهم می‌کند.

یادآوری- این تاسیسات ممکن است شامل کابل‌کشی و اتصال‌های سازه باشد یا می‌تواند یک تماس مستقیم برای اهداف اندازه‌گیری باشد.

۴۹-۳

مبدل یکسوکننده

transformer rectifier

دستگاهی که ولتاژ AC را تبدیل کرده و آن را به ولتاژ DC یکسوسازی می‌کند.

یادآوری- ولتاژ DC حاصل از این روش به‌عنوان منبع تغذیه برای سامانه‌های حفاظت کاتدی جریان‌های عملی استفاده می‌شود.

۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

عنوان فارسی	نماد	عنوان انگلیسی
جریان	I	Current
حفاظت کاتدی جریان‌های عملی	ICCP	Impressed current cathodic protection
پتانسیل	E	Potential
مقاومت	R	Resistance
چگالی جریان	J	Current density
جریان متناوب	AC	Alternating current
جریان مستقیم	DC	Direct current
پتانسیل فلز یا سازه به الکتروولیت باتوجه به الکتروود مرجع مس/سولفات مس اشباع	E_{Cu}	Metal or structure-to-electrolyte potential with respect to a copper/saturated copper sulphate reference electrode

عنوان بابت انگلیسی	عنوان فارسی	نماد
IR free potential	پتانسیل بدون IR	$E_{IR\ Free}$
Limiting critical potential	پتانسیل بحرانی حدی	E_l
Off potential	پتانسیل خاموش	E_{OFF}
On potential	پتانسیل وصل	E_{ON}
Protection potential	پتانسیل حفاظتی	E_p
Free corrosion potential	پتانسیل آزاد خوردگی	E_{cor}
Metal or structure-to-electrolyte potential with respect to a standard hydrogen electrode	پتانسیل فلز یا سازه به الکترولیت باتوجه به الکتروود استاندارد هیدروژن	E_H
Coating breakdown factor	ضریب گسیختگی پوشش	F_c
Final coating breakdown factor	ضریب گسیختگی پوشش نهایی	F_f
Initial coating breakdown factor	ضریب گسیختگی پوشش اولیه	F_i
Average yearly increase in the coating breakdown factor	میانگین افزایش سالانه در ضریب گسیختگی پوشش	Δf
Protection current demand	تقاضای جریان حفاظتی	I_p
Total current demand	تقاضای کل جریان	I_{tot}
Contingency factor	ضریب پیش‌آیندی	K
Surface area	مساحت سطح	S
Surge protective device	دستگاه حفاظت درمقابل خیز موج	SPD
Temperature	دما	T
Time	زمان	T
Design life time	طول عمر طراحی	T_{dl}
Resistivity	مقاومت ویژه	P

۵ صلاحیت کارکنان حفاظت کاتدی

کارکنانی که طراحی، نظارت بر نصب، راه‌اندازی، نظارت بر عملیات، اندازه‌گیری‌ها، بازرسی پیشی و نظارت بر نگهداشت سامانه‌های حفاظت کاتدی را برعهده می‌گیرند، باید از سطح مناسبی از صلاحیت برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند.

استاندارد ISO 15257، روشی مناسب برای ارزیابی شایستگی کارکنان حفاظت کاتدی را ارائه می‌دهد.

شایستگی کارکنان حفاظت کاتدی در سطح مناسب برای انجام وظایف محوله را می‌توان با صدور گواهینامه مطابق با رویه‌های پیش‌صلاحیت‌سنجی^۱ مانند استاندارد ISO 15257 یا سایر طرح‌های معادل نشان داد.

۶ اصول و معیارهای حفاظت کاتدی

۱-۶ اصول حفاظت کاتدی

نرخ خوردگی یک فلز در خاک یا آب تابعی از پتانسیل الکتروود (E) ماده در محیط اطراف آن است. در فلزات/آلیاژها، با جابجایی پتانسیل در جهت منفی، نرخ خوردگی کاهش می‌یابد؛ به جز در مورد فلزات یا آلیاژهایی که ممکن است در pH بالا غیرفعال^۱ یا دچار خوردگی شوند. این جابجایی منفی پتانسیل با اعمال جریان مستقیم کافی از آندها، از طریق خاک یا آب، به سطح فلزی سازه مورد حفاظت حاصل می‌شود. در مورد سازه‌های پوشش‌شده، جریان از میان رخنه‌ها به سمت سطح فلز جاری می‌شود. جریان حفاظتی ممکن است به وسیله ایستگاه‌های جریان‌رسانی یا آندهای گالوانی تامین شود.

اگر چگالی جریان سطحی به اندازه‌ای باشد که بتواند پتانسیل را تا مقداری کاهش دهد که نرخ خوردگی پسماند قابل پذیرش برای سازه حاصل شود، حفاظت کاتدی موثر خواهد بود. شرایط زیان‌آوری که می‌تواند باعث سپردن^۲ جریان حفاظت کاتدی شود، معمولاً شامل پوشش‌های جداشده، پوشش‌های عایق گرمایی، اجسام عایق یا الکترولیت‌های با مقاومت بالا است.

۲-۶ معیارهای حفاظت کاتدی

۱-۲-۶ اختلاف پتانسیل

معیارهای حفاظت کاتدی اغلب بر اساس پتانسیل فلز مورد حفاظت در الکترولیت خورنده (خاک یا آب) هستند. پتانسیل حفاظتی فلز (E_p) متناظر با آستانه‌ای است که در آن نرخ خوردگی فلز به سطحی کاهش می‌یابد که برای اهداف عملی، مقدار پایینی قابل پذیرش^۳ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین معیارهای حفاظت کاتدی عبارتند از:

$$E \leq E_p \quad (1)$$

سامانه حفاظت کاتدی باید بتواند تمام قسمت‌های سازه مدفون را به پتانسیل‌های منفی‌تر از E_p پلاریزه کند، و این پتانسیل‌ها را در طول عمر طراحی سازه حفظ کند.

پتانسیل حفاظتی E_p ، به فلز موجود در محیط آن بستگی دارد.

برای فولاد کربنی، فولادهای کم‌آلیاژ و چدن، نرخ خوردگی پسماند متناظر با E_p ، برابر با 0.1 mm/year در نظر گرفته می‌شود.

برخی از فلزات در پتانسیل‌های بسیار منفی، ممکن است در معرض آسیب خوردگی/تخریب قرار گیرند. بنابراین، برای این فلزات، پتانسیل نباید منفی‌تر از یک پتانسیل بحرانی حدی (E_i) باشد. در این موارد، معیار حفاظت کاتدی عبارت است از:

2- Passivate

3- Shielding

1- Acceptably low

$$E_1 \leq E \leq E_p \quad (۲)$$

پتانسیل‌های E_1 و E_p ، آن‌هایی هستند که در فصل مشترک فلز به الکترولیت وجود دارند، یعنی آن‌ها باید بدون IR در نظر گرفته شوند؛ که IR افت اهمی در الکترولیت بین الکتروود مرجع و فلز در مکانی است که پتانسیل اندازه‌گیری می‌شود (برای مثال، در یک نقص پوشش).

رویه‌های اندازه‌گیری پتانسیل فلز به الکترولیت، در استاندارد EN 13509 به تفصیل ارائه شده است.

پتانسیل حفاظتی و هرگونه پتانسیل بحرانی حدی برای رایج‌ترین فلزات که به‌صورت کاتدی در انواع خاک و آب حفاظت می‌شوند، در جدول ۱ ارائه شده است. برای تمام موادی که در جدول ۱ ارائه نشده‌اند، پتانسیل‌های حفاظتی و بحرانی حدی باید به‌صورت تجربی، مستند یا تعیین شوند.

پتانسیل بدون IR ($E_{IR \text{ Free}}$)، باید معیارهای ارائه‌شده به‌وسیله فرمول ۱ و در صورت کاربرد، فرمول ۲ را برآورده کند. جدول ۱، پتانسیل‌های آزاد خوردگی (E_{cor})، پتانسیل‌های حفاظتی (E_p) و پتانسیل‌های بحرانی حدی (E_1) را برای فلزات مختلف در شرایط محیطی متفاوت ارائه می‌دهد.

جدول ۱ - پتانسیل‌های آزاد خوردگی، پتانسیل‌های حفاظتی و پتانسیل‌های بحرانی حدی برای مواد فلزی رایج در انواع خاک و آب (به‌استثنای آب دریا و آب لب‌شور) اندازه‌گیری شده نسبت به CSE

پتانسیل بحرانی حدی: E_1 (V) (بدون IR)	پتانسیل حفاظتی: E_p (V) (بدون IR)	پتانسیل آزاد خوردگی: E_{cor} (V) مقادیر شاخص	شرایط محیطی	فلزات یا آلیاژها
الف	-۰٫۸۵	-۰٫۴۰ تا -۰٫۶۵	خاک‌ها و آب‌ها در تمام شرایط به‌غیر از مواردی که در زیر توضیح داده شده است	فولادهای کربنی، کم‌آلیاژ و چدن
الف	ب	—	خاک‌ها و آب‌ها در $40^{\circ}\text{C} < T < 60^{\circ}\text{C}$	
الف	۳ -۰٫۹۵	-۰٫۵۰ تا -۰٫۸۰	خاک‌ها و آب‌ها در $60^{\circ}\text{C} < T$	
الف	-۰٫۷۵	-۰٫۳۰ تا -۰٫۵۰	خاک‌ها و آب‌ها در شرایط هوازنی در $T < 40^{\circ}\text{C}$ همراه با $100\ \Omega\cdot\text{m} < \rho < 1000\ \Omega\cdot\text{m}$	
الف	-۰٫۶۵	-۰٫۲۰ تا -۰٫۴۰	خاک‌ها و آب‌ها در شرایط هوازنی در $T < 40^{\circ}\text{C}$ همراه با $1000\ \Omega\cdot\text{m} < \rho$	
الف	-۰٫۹۵	-۰٫۶۵ تا -۰٫۸۰	خاک‌ها و آب‌ها در شرایط بی‌هوازی همراه با خطر فعالیت باکتری‌های کاهنده سولفات	
ت	-۰٫۵۰	+۰٫۲۰ تا -۰٫۱۰	خاک‌ها و آب‌های خنثی و قلیایی در دماهای محیط	
—	-۰٫۳۰	+۰٫۲۰ تا -۰٫۱۰		فولادهای زنگ‌زن آستنیتی با عدد معادل با مقاومت حفره‌ای $40 <$
ث	-۰٫۵۰	+۰٫۲۰ تا -۰٫۱۰		فولادهای زنگ‌زن مارتنزیتی یا آستنیتی-فریتی (دوفازی)
ث	ث	+۰٫۲۰ تا -۰٫۱۰	خاک‌ها و آب‌های اسیدی در دماهای محیط	تمام فولادهای زنگ‌زن
—	-۰٫۲۰	۰٫۱۰ تا -۰٫۲۰	خاک‌ها و آب‌ها در دماهای محیط	مس یا آلیاژهای مس
-۰٫۹۵	-۰٫۶۵	-۰٫۴۰ تا -۰٫۵۰		سرب
۳ -۱٫۱۵	-۰٫۸۰	-۰٫۵۰ تا -۰٫۷۰		آلیاژهای آلومینیوم ^ج
—	-۱٫۲۰	-۰٫۹۰ تا -۱٫۱۰		فولاد گالوانیزه

در طول عمر سازه، هرگونه تغییر احتمالی مقاومت ویژه محیط اطراف سازه باید در نظر گرفته شود.

یادآوری - تمام پتانسیل‌ها بدون IR هستند، و نسبت به الکتروود مرجع مس/سولفات مس سنجیده می‌شوند، $E_{Cu} = E_H - 0,32\text{ V}$.

^{الف} برای جلوگیری از تردی هیدروژنی در فولادهای غیر آلیاژی با استحکام بالا و فولادهای کم‌آلیاژ با استحکام تسلیم طراحی شده بیش از $550\ \text{N}\cdot\text{mm}^{-2}$ ، پتانسیل بحرانی حدی باید به‌صورت تجربی، مستند یا تعیین شود.

^ب برای دماهای $40^{\circ}\text{C} \leq T \leq 60^{\circ}\text{C}$ ، پتانسیل حفاظتی را می‌توان به‌صورت خطی بین مقدار پتانسیل تعیین شده برای 40°C ($-0,65\text{ V}$)، $-0,75\text{ V}$ یا $-0,85\text{ V}$ یا $-0,95\text{ V}$ و مقدار پتانسیل برای 60°C ($-0,95\text{ V}$) درون‌یابی کرد.

^ج خطر ترک‌خوردن تنش در pH بالا، با افزایش دما افزایش می‌یابد.

^د در صورت وجود هریک از فازهای مارتنزیتی یا فریتی (برای مثال، به‌دلیل سخت‌شدن)، توصیه می‌شود که خطر تردی هیدروژنی با مستندسازی یا به‌صورت تجربی تعیین شود.

^ه باید با مستندسازی یا به‌صورت تجربی تعیین شود.

^ز این مقادیر فقط برای آلیاژهای آلومینیوم بدون فلز روی و مس (مانند آلیاژهای AlMgSi) معتبر هستند. برای سایر آلیاژهای آلومینیوم، پتانسیل حفاظتی ممکن است متفاوت باشد.

^ح خطر خوردگی وجود دارد، زیرا قلیایی بودن ناشی از حفاظت کاتدی، لایه غیرفعال را حل می‌کند.

پوشش‌های حفاظتی تحت تأثیر حفاظت کاتدی ممکن است آسیب دیده یا دچار جدایش شوند. توصیه می‌شود که سازه‌های پوشش‌شده، به صورت کاتدی فراتر از 1.2 V - (الکتروود مرجع Cu/CuSO_4) (بدون IR) پلاریزه نشوند.

برای فولادهایی با حداقل استحکام تسلیم مشخص شده بیشتر از 550 MPa و برای آلیاژهای مقاوم به خوردگی مانند فولادهای زنگ‌نزن مارتنزیتی و دوفازی، پتانسیل بحرانی حدی باید با توجه به اثرات زیان‌آور در ماده، ناشی از تشکیل هیدروژن در سطح فلز، تعیین شود.

یادآوری - به‌طور کلی، برای فولادهای زنگ‌نزن و سایر آلیاژهای مقاوم به خوردگی می‌توان بدون پلاریزه کردن تا -850 mV (الکتروود مرجع Cu/CuSO_4)، به نرخ خوردگی نسبتاً پایین^۱ رسید. گریدهای خاص فولاد زنگ‌نزن ممکن است با پلاریزه شدن تا -850 mV (الکتروود مرجع Cu/CuSO_4) آسیب ببینند. برای گریدهایی از آلیاژهای مقاوم به خوردگی که مستعد آسیب پلاریزه شدن بیش از حد (برای مثال، ناشی از H_2 یا OH) نیستند، پلاریزه کردن آن‌ها تا پتانسیل حفاظتی تعریف‌شده برای فولاد کربنی، عموماً قابل پذیرش است.

۲-۲-۶ روش‌های جایگزین

۱-۲-۲-۶ جابجایی 100 mV پتانسیل کاتدی

اگر معیارهای تعریف‌شده در جدول ۱ قابل دستیابی نباشد، جابجایی 100 mV حفاظت کاتدی به‌عنوان روش جایگزین قابل پذیرش برای کاهش نرخ خوردگی در نظر گرفته می‌شود (به NACE No. 35108^[3] مراجعه شود). در این روش، ممکن است نرخ خوردگی پسماند کمتر از 0.1 mm/year ، به دست نیاید.

یادآوری - پیوست آگاهی‌دهنده^۲، راهنمای اندازه‌گیری شکل‌گیری یا واپاشی^۲ جابجایی پتانسیل را ارائه می‌دهد.

در خاک‌های حاوی باکتری کاهنده سولفات یا هنگامی که جریان‌های تداخلی، جریان‌های یکسان‌ساز^۳ یا جریان‌های زمین^۴ ممکن است وجود داشته باشند، از اعمال جابجایی پتانسیل 100 mV در دماهای عملیاتی بالاتر از 40°C پرهیز شود. علاوه بر این، روش جابجایی پتانسیل نباید در مورد خطوط لوله متصل به اجزای مخلوط فلزی یا متشکل از این اجزاء، استفاده شود.

۲-۲-۲-۶ سایر روش‌ها

به شرطی که بتوان ثابت کرد که کنترل خوردگی حاصل می‌شود، ممکن است از روش‌های جایگزین استفاده شود.

یادآوری - استفاده از پراب خوردگی یا ER، روشی جایگزین است؛ که می‌توان از آن استفاده کرد.

1- Tolerably low

2- Decay

3- Equalizing currents

4- Telluric currents

۳-۶ معیارها در صورت وجود AC

در مکان‌هایی که مشکوک به تداخل AC است، برای ارزیابی سطح تداخل AC، باید اندازه‌گیری ولتاژ و چگالی جریان AC انجام شود.

در صورت وجود ولتاژ AC روی سازه، پتانسیل‌های حفاظتی تعریف‌شده در جدول ۱ باید به‌عنوان حداقل حفظ شوند.

برای خطوط لوله، استاندارد ISO 18086 راهنمایی را برای احتمال خوردگی AC و معیارهایی دقیق را برای رعایت، تعریف می‌کند.

۷ پیش‌نیازهای اعمال حفاظت کاتدی**۱-۷ کلیات**

اعمال موثر حفاظت کاتدی به اندازه و شکل سازه، اثربخشی هر پوشش، خوردگی محیط اطراف (مانند خاک، آب)، تداخل AC یا DC، الزامات خاص در استانداردهای ملی/بین‌المللی مربوط و همچنین به معیارهای فنی و اقتصادی بستگی دارد.

برای دستیابی به حفاظت کاتدی، شرایط زیر باید رعایت شوند.

۲-۷ پیوستگی الکتریکی

سازه یا قسمتی از کل سازه مورد حفاظت، باید از نظر الکتریکی پیوسته باشد. برای تایید اینکه پیوستگی مورد نظر حاصل شده است، می‌توان آزمون پیوستگی را انجام داد.

مقاومت سازه مورد حفاظت، ممکن است بر طراحی سامانه حفاظت کاتدی اثر گذارد. به‌طور کلی، کاهش مقاومت الکتریکی سازه، برای یکنواختی توزیع جریان مفید است. برای خط لوله یا سامانه لوله‌کشی، کاهش مقاومت طولی لوله و جوش‌های مربوط، باعث می‌شود سامانه حفاظت کاتدی کارآمدتر شود. توصیه می‌شود که اجزایی (مانند فلنج‌ها یا افزاینده‌ها^۱) که ممکن است مقاومت طولی سازه را افزایش دهند، دارای اتصال‌های فلزی با مقاومت کم باشند.

توصیه می‌شود که مقاومت اتصال‌های الکتریکی کم باشد، تا از افت ولتاژ در سازه جلوگیری شود. اتصال‌ها را می‌توان با استفاده از هادی‌های فلزی مانند کابل‌های الکتریکی طبق زیربند ۹-۱۱ یا اتصال‌های سازه‌ای، ایجاد کرد.

اگر قرار است حفاظت کاتدی روی سازه‌های طولی غیرجوشی (مانند شمع‌کوبی ورق فولادی) اعمال شود، پیوستگی الکتریکی سازه‌های طولی باید تضمین شود. توصیه می‌شود که آزمون‌های پیوستگی الکتریکی سازه انجام شوند. در صورت لزوم یا در صورت پیش‌بینی مشکلات در طول عمر عملیاتی سازه، اتصال‌های الکتریکی دائمی (یا جوشکاری اضافی) باید انجام شوند.

1- Expanders

۷-۳ جداسازی الکتریکی

در صورت امکان، توصیه می‌شود که سازه مورد حفاظت، از هرگونه سازه بیگانه که تأثیری نامطلوب بر اثربخشی حفاظت کاتدی دارد (برای مثال، سامانه مسی اتصال به زمین، میلگرد در بتن، لوله کشی بیگانه)، جدا شود. این امر به‌ویژه هنگامی که سازه مورد حفاظت پوشش شده باشد، مهم است.

اگر سازه مورد حفاظت را نتوان از نظر الکتریکی از هر سازه بیگانه جداسازی کرد، در این صورت باید سامانه حفاظت کاتدی، به اندازه کافی طراحی شود؛ و سازه به‌عنوان سازه‌ای پیچیده در نظر گرفته شود (به استاندارد EN 14505 مراجعه شود).

اگر سازه نیاز به اتصال به زمین داشته باشد، این مورد را می‌توان با نصب دستگاه‌های جداساز DC، با حفاظت کاتدی سازگار کرد؛ برای این منظور، این دستگاه‌ها باید به‌طور مناسب مشخص و رده‌بندی شوند. در صورت استفاده از مدار اتصال زمین ایمنی، جداسازی باید طبق استانداردهای ملی/بین‌المللی الکتریکی باشد. سامانه‌های الکتریکی اتصال به زمین ممکن است با سامانه‌های حفاظت کاتدی برهم‌کنش داشته و جریان را از آن‌ها تخلیه کنند. بسته به استانداردهای ملی/بین‌المللی مربوط، از تکنیک‌های زیر می‌توان برای محدود کردن تخلیه در یک سامانه حفاظت کاتدی استفاده کرد:

الف- سازه حفاظت‌شده را از اتصال به زمین و از هر یک از اقلامی که به‌طور الکتریکی به سامانه اتصال زمین متصل شده است، جداسازی کنید؛

ب- اطمینان حاصل کنید که به‌وسیله جداسازی، ایمنی الکتریکی برای تجهیزات متصل به سامانه حفاظت کاتدی حاصل می‌شود (برای مثال، رده‌های II یا III مطابق با استاندارد EN 61140)؛

پ- اقلامی که در تماس الکتریکی با سازه قرار دارند را از طریق قطع‌کننده جریان خطا، اتصال به زمین کنید؛

ت- تجهیزاتی را که در تماس با سامانه حفاظت کاتدی هستند، از طریق یک مبدل جداساز رده II یا III، مطابق با استاندارد EN 61140، جداسازی کنید؛

ث- تجهیزاتی که در تماس با سازه حفاظت‌شده قرار دارند را از طریق دستگاه جداساز DC (بین تجهیزات الکتریکی و سامانه عمومی اتصال به زمین)، اتصال به زمین کنید.

توصیه می‌شود که محل اتصال‌های عایقی، به‌ویژه در مورد جریان سرگردان DC، به‌دقت در نظر گرفته شوند. این موضوع، مستلزم اندازه‌گیری‌های دقیق و تحلیل گرادیان‌های سطحی پتانسیل خاک است (به استاندارد EN 50162 مراجعه شود).

حفاظت در مقابل پتانسیل‌های گامی و تماسی، در استاندارد EN 50443^[3] ارائه شده است.

۴-۷ پوشش بیرونی

توصیه می‌شود که سازه‌های مورد حفاظت، همراه با پوشش سدگر^۱ ارائه شوند؛ که به منظور برآورده‌سازی الزامات عملیاتی سازه و سازگاری با حفاظت کاتدی، انتخاب می‌شود.

پوشش سدگر باید مطابق با استانداردهای راهنما یا در صورت وجود، توصیه‌های قابل کاربرد از تولیدکنندگان پوشش، اعمال شود.

پوشش سدگر، تقاضای جریان حفاظتی (I_p) را کاهش و در نتیجه توزیع جریان را بهبود، ناحیه حفاظت‌شده را گسترش و احتمال تداخل با سایر سازه‌های بیگانه را کاهش می‌دهد.

۸ داده‌های مفید و ملاحظات طراحی**۱-۸ کلیات**

طراحی موثر سامانه‌های حفاظت کاتدی به شدت به اطلاعات صحیح در مورد سازه پیشنهادی برای حفاظت بستگی دارد. اطلاعات مربوط به جزئیات سازه، شرایط سرویس و طول عمر طراحی، ضروری است. برای طراحی، توصیه می‌شود که سخت‌ترین شرایط سرویس در نظر گرفته شود.

توصیه می‌شود که قبل از تهیه طراحی حفاظت کاتدی سازه، پیمایش محل انجام شود. توصیه می‌شود که اطلاعات حاصل از پیمایش‌های قبلی محل که مرتبط با سازه مطرح شده است، برای طراحی استفاده شود. توصیه می‌شود که اطلاعات طراحی به دست آمده، در یک گزارش جمع‌آوری شود.

۲-۸ جزئیات سازه

اطلاعات جزئیات سازه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- اجزا یا بخش‌های سازه،
- ابعاد و مشخصه‌های اصلی،
- اطلاعات توپوگرافی،
- جزئیات مواد،
- مکان (برای مثال، مختصات جغرافیایی)،
- محیط و سیال^۲،
- جزئیات پوشش،
- جزئیات نصب و ساخت،
- سامانه اتصال به زمین مرتبط (برای مثال، حفاظت در مقابل صاعقه).

1- Barrier

2- Medium

مساحت سطح سازه باید با محاسبه از نقشه‌های ابعادی یا با توصیه سازنده سازه، مشخص شود.

۳-۸ شرایط سرویس

توصیه می‌شود که برای شرایط سرویس، اطلاعات زیر در نظر گرفته شود:

— جزئیات سیالی که قرار است حمل و نقل یا ذخیره شود،

— شرایط عملیاتی سازه (برای مثال، دمای عملیاتی)،

— طول عمر طراحی لازم برای سامانه حفاظت کاتدی،

— سال ساخت (برای سازه موجود)،

— جزئیات سازه‌های مدفون یا غوطه‌ور مجاور،

— شرایط محیطی،

— فراهمی منابع تغذیه،

— سامانه حفاظت کاتدی موجود،

— تداخل جریان سرگردان DC،

— تداخل AC،

— تاریخچه حفاظت از خوردگی یا حفاظت کاتدی (برای سازه موجود).

۹ طراحی

۱-۹ کلیات

برای اجرای سامانه حفاظت کاتدی روی سازه فلزی، داشتن اطلاعات دقیق از این سازه و محیط آن ضروری است. دانستن محدوده الکتریکی سازه و اتصال‌های آن به سایر سازه‌های فلزی (در صورت وجود)، ضروری است.

به‌منظور تعیین الزامات جریان حفاظت کاتدی و همچنین مکان‌های احتمالی آند در سازه‌های جدید، وجود جزئیات مورد نیاز است. اطلاعات کلیدی در مورد سازه شامل موارد زیر است:

— شکل و اندازه،

— مواد،

— نوع پوشش (در صورت وجود) و معیارهای اعمال،

— جزئیات اتصال‌ها با سایر سازه‌ها (برای مثال، متصل‌شده از طریق عایق الکتریکی)،

— فواصل سرویس (برای سازه‌هایی که به‌طور معمول بازرسی می‌شوند)،

— طبقه‌بندی مناطق خطرناک (در صورت اجرا در منطقه خطرناک، به استاندارد EN 60079-10-1 مراجعه شود).

۲-۹ طول عمر طراحی

توصیه می‌شود که مالک سازه طول عمر طراحی را برای سامانه حفاظت کاتدی تعریف کند. طول عمر طراحی ممکن است بر انتخاب مواد حفاظت کاتدی و نوع حفاظت کاتدی که باید اعمال شود (برای مثال، جریان عملی و/یا آند گالوانی)، اثر گذارد.

طول عمر طراحی بر طراحی حفاظت کاتدی (عمدتاً از نظر مواد آند، اندازه آند، و ضرایب گسیختگی پوشش) و همچنین در تعیین نرخ‌های خوردگی قابل پذیرش، اثر می‌گذارد. ممکن است بدون تغییرات سازه‌ای عمده در خود سازه یا انواع مختلف تجهیزات متصل به آن، همیشه نتوان به حفاظت کاتدی کاملاً مؤثر دست یافت. در برخی موارد خاص، یک سامانه حفاظت کاتدی واحدی مؤثر، که مقدار خوردگی را به میزانی قابل توجه کاهش می‌دهد، ممکن است توافقی قابل پذیرش باشد.

۳-۹ سازه‌های مجاور و منابع الکتریکی بیرونی

سازه مورد حفاظت ممکن است در کنار سایر سازه‌های فلزی، با حفاظت کاتدی یا بدون آن، در مجاورت منابع DC یا AC قرار گیرد. این سازه‌های مجاور و منابع الکتریکی بیرونی می‌توانند بر حفاظت کاتدی اعمال‌شده به سازه مورد نظر اثر گذارند.

برعکس، حفاظت کاتدی اعمال‌شده می‌تواند تأثیری مخرب بر سازه‌های مجاور داشته باشد؛ اگر آن‌ها در ناحیه تداخل بسترهای آندی یا خود سازه باشند.

در مرحله طراحی، اطلاعات مربوط به تمام سازه‌های مدفون یا غوطه‌ور در مجاورت سازه مورد حفاظت و همچنین نزدیک به بسترهای آندی پیشنهادی، باید در نظر گرفته شود.

۴-۹ پیوستگی/عدم پیوستگی الکتریکی

اگر قرار است سازه با یک منبع منفرد حفاظت کاتدی حفاظت شود، باید از نظر الکتریکی پیوسته باشد. اگر سازه از نظر الکتریکی پیوسته نباشد، در این صورت اتصال‌های الکتریکی لازم است تا یک سامانه منفرد حفاظت کاتدی بتواند از سازه حفاظت کند.

ناپیوستگی‌های الکتریکی را می‌توان به صورت آگاهانه روی سازه ایجاد کرد؛ تا از اتصال‌های الکتریکی ناخواسته با سایر سازه‌ها جلوگیری شود یا اثرات تداخل‌های الکتریکی AC و/یا DC غیر قابل پذیرش، کاهش یابد. ناپیوستگی آگاهانه را می‌توان با استفاده از دستگاه‌های جداساز، مانند کیت‌های فلنج عایقی، اتصال‌های یکپارچه عایقی یا مقاطع نارسانای سازه، به دست آورد.

توصیه می‌شود که از اتصال‌های مستقیم با سامانه‌های اتصال به زمین پرهیز شود. اگر این شرط برآورده نشود، این وضعیت باید در طراحی در نظر گرفته شود؛ تا بتواند معیارهای این استاندارد را برآورده کند. در صورتی که این امر امکان‌پذیر نباشد، معیارهای تعریف‌شده در استاندارد EN 14505 باید به کار رود.

۵-۹ پوشش‌های حفاظتی

اگرچه پوشش‌های آلی به‌طور کامل درمقابل اکسیژن و آب نفوذناپذیر نیستند، هنگامی که روی سطح فلز اعمال می‌شوند، نرخ خوردگی را به مقداری قابل توجه کاهش می‌دهند.

اگر حفاظت کاتدی روی یک سطح پوشش‌شده اعمال شود، پوشش به‌عنوان یک سدگر مقاومتی اساسی درمقابل جاری شدن جریان عمل می‌کند و جریان به‌سمت رخنه‌ها جاری می‌شود. از نظر حفاظت کاتدی، اثر پوشش‌ها، کاهش سطح فلز نمایان^۱ و درنتیجه کاهش جریان کلی لازم برای حفاظت و بهبود توزیع جریان است.

جزئیات مشخصه‌ها و کیفیت پوشش قبل و بعد از نصب سازه، میانگین مقاومت پوشش یا میانگین مقاومت سازه به خاک، ضریب گسیختگی پوشش یا الزامات جریان حفاظتی، باید در نظر گرفته شوند.

توصیه‌هایی در مورد پوشش برای هر کاربرد عملی، در استانداردهای مربوط ارائه شده است.

در صورت استفاده از پوشش‌های فلزی، طراحی حفاظت کاتدی باید بر اساس چگالی جریان مورد نیاز فلز پوشش باشد.

۶-۹ تقاضای جریان

جریان لازم برای دستیابی به معیار حفاظت، باتوجه به ماهیت فلز مورد حفاظت و شرایط محیطی حاکم، متفاوت است.

تقاضای جریان (I) را می‌توان با آزمون درجا^۲ (در صورت امکان) به‌وسیله تجهیزات حفاظت کاتدی موقت، با استفاده از محاسبات یا براساس تجربه اپراتور سازه برای پیکربندی‌های مشابه تعیین کرد.

توصیه می‌شود که ارزیابی با استفاده از محاسبات تقاضای جریان لازم برای حفاظت کاتدی، باتوجه به مبنای زیر انجام شود:

— مساحت کل (S) سطح بیرونی سازه در تماس با محیط،

— چگالی جریان (j) برای فلز بدون پوشش،

— ضریب گسیختگی پوشش (f_c)، در صورت وجود پوشش.

علاوه بر این، برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌هایی مانند اثرات ناشی از تضعیف جریان یا سپرشدن، ضریب پیش‌آیندی k ($k > 1$) را می‌توان معرفی کرد.

کل تقاضای جریان (I_{tot})، با استفاده از فرمول ۳ محاسبه می‌شود:

$$I_{tot} = S \times k \times j \times f_c \quad (3)$$

که در آن:

1- Exposed

2- In situ testing

S برحسب m^2 ؛

j برحسب mA/m^2 ؛

f_c و k بدون واحد است.

توصیه می‌شود که انتخاب این پارامترها (f_c و k ، j)، توجیه و مستند شود.

چگالی‌های جریان طراحی معمول برای سازه‌های فولادی یا چدنی بدون پوشش، در گستره $10 mA/m^2$ تا $1 A/m^2$ هستند؛ و عمدتاً به نرخ نفوذ اکسیژن در سطح فلز و مقاومت ویژه الکترولیت برای دستیابی به معیارهای حفاظت کاتدی، بستگی دارند.

تقاضای جریان یک سازه پوشش‌شده، با گذشت زمان همراه با تخریب پوشش افزایش می‌یابد. به‌منظور حفظ حفاظت همراه با تخریب پوشش، توصیه می‌شود که ظرفیت حفاظت کاتدی کافی تامین شود.

ضریب گسیختگی نهایی پوشش (f_f) با استفاده از فرمول ۴ ارائه می‌شود:

$$f_f = f_i + (\Delta f \times t_{dl}) \quad (4)$$

که در آن:

f_i ضریب گسیختگی اولیه پوشش در شروع عملیات سازه است؛

Δf میانگین افزایش سالانه در ضریب گسیختگی پوشش است، که برحسب $year^{-1}$ بیان می‌شود؛

t_{dl} طول عمر طراحی است که بر حسب $year$ بیان می‌شود.

توصیه‌هایی در مورد چگالی جریان و ضرایب گسیختگی پوشش برای کاربردهای عملی در استانداردها، کتاب‌های مرجع و راهنماهای صنعتی مربوط موجود است.

۷-۹ سامانه‌های آند گالوانی

۱-۷-۹ ملاحظات عمومی

سامانه حفاظت کاتدی با استفاده از آندهای گالوانی شامل یک یا چند آند گالوانی و یک اتصال الکتریکی به سازه است. آندها و سازه، در یک الکترولیت مشترک نصب می‌شوند. پتانسیل آندها باید منفی‌تر از پتانسیل حفاظتی سازه مورد حفاظت باشد.

در این شرایط، یک ولتاژ محرکه وجود دارد؛ که جریان حفاظت کاتدی را ایجاد می‌کند، که از میان الکترولیت به سمت سازه جاری می‌شود.

جریان موثر ارسال شده به وسیله آندهای گالوانی، به ولتاژ محرکه آند و مقاومت بین آندها و سازه (کاتد) بستگی دارد.

۲-۷-۹ استفاده از سامانه‌های آند گالوانی

سامانه‌های آند گالوانی معمولاً برای تامین حفاظت کاتدی در سازه‌هایی استفاده می‌شوند، که در آن‌ها تقاضای جریان پایینی وجود دارد (برای مثال، سازه کوچک بدون پوشش یا سازه بزرگ با پوشش خوب). این سامانه‌ها هنگامی که در الکترولیت با مقاومت ویژه کم نصب می‌شوند، می‌توانند جریان حفاظت کاتدی قابل توجهی را تحویل دهند.

سامانه‌های آند گالوانی همچنین می‌توانند برای سازه‌هایی بدون پوشش یا با پوشش ضعیف استفاده شوند؛ که در آن‌ها، فقط حفاظت از برخی از بخش‌ها یا عناصر خاص (مانند شیرها، گذرگاه‌ها، جداره‌های^۱ کوتاه و غیره) لازم است.

سامانه‌های آند گالوانی همچنین در مواردی که منبع تغذیه بیرونی در دسترس نیست (برای آندهای جریان اِعمالی) یا مواردی که خطر سطوح غیرقابل پذیرش تداخل در سازه‌های مجاور وجود دارد، مناسب هستند.

آندهای گالوانی با ولتاژ محرکه کمتر (معمولاً فلز روی) نیز می‌توانند در مواردی که خطر حفاظت بیش از حد منجر به آزاد شدن هیدروژن وجود دارد، استفاده شوند.

آندهای گالوانی همچنین ممکن است همراه با یک ایستگاه جریان اِعمالی، در نواحی که سطح ناکافی حفاظت کاتدی در نظر گرفته شده است، استفاده شوند.

۳-۷-۹ طراحی سامانه آند گالوانی

سامانه‌های آند گالوانی باید طوری طراحی شوند که اطمینان حاصل شود که جریان موثر حفاظت کاتدی برای کل عمر طراحی، برای سازه تامین می‌شود. طراحی باید تأثیر مصرف آندها بر عملکرد را در طول عمر سامانه در نظر بگیرد. این تغییر عمدتاً ناشی از تغییر هندسه و جرم آند به دلیل مصرف است، که باعث افزایش مقاومت آند به الکترولیت و در نتیجه کاهش جریان موجود می‌شود.

در مواردی که ثابت شده که جایگزینی آندها در طول عمر سازه عملی است، طراحی می‌تواند براساس جایگزینی دوره‌ای آندها در طول عمر سازه باشد.

برای انجام طراحی، اطلاعات زیر لازم است:

— اندازه، شکل و وسعت سازه،

— مشخصات پوشش و رویه‌های اعمال، طوری که کیفیت پوشش و گسیختگی احتمالی پوشش را بتوان تخمین زد.

— مقاومت ویژه الکترولیت در مکان‌های کلیدی،

— اطلاعات محل طوری که بتوان محل آندها را برنامه‌ریزی کرد،

— عمر طراحی لازم (یا بازه سرویس).

با این اطلاعات، توصیه می‌شود که مراحل زیر اجرا شوند:

- تعیین مساحت سطح سازه،
 - برآورد مساحت سطح بدون پوشش سازه در پایان عمر (یا در هر بازه سرویس/دوره تعویض آند)،
 - تعیین کل جریان مورد نیاز براساس چگالی جریان لازم برای فلز بدون پوشش،
 - طراحی یک سامانه آند، شامل انتخاب نوع، شکل و اندازه آند و دورآکند آن،
 - تعیین مقاومت آند به الکتروولت با استفاده از فرمول‌های کتاب‌های مرجع و راهنماها (برای مثال، به مرجع [۴] کتاب‌نامه مراجعه شود)،
 - تعیین مقاومت سازه به الکتروولت (اگر در مقایسه با مقاومت آند به الکتروولت ناچیز نباشد)،
 - تعیین ولتاژ محرکه،
 - تعیین جریانی که آند قادر به تحویل آن خواهد بود،
 - شناسایی مکان‌های آند برای توزیع جریان در کل سازه،
 - تایید اینکه مکان‌ها و مقادیر آند پیشنهادی، می‌توانند جریان مورد نیاز را تحویل دهند،
 - تعیین عمر نظری آند براساس جرم آند، جریان تحویلی و ظرفیت آلیاژ آند با در نظر گرفتن کارایی آن.
- رویکردهای طراحی جایگزین، از چگالی جریان حفاظت کاتدی برای کل سطح سازه به‌جای فولاد بدون پوشش استفاده می‌کنند. در این صورت، مراحل محاسبه یکسان است؛ ولی ممکن است نیاز واقعی جریان متفاوت باشد.

۴-۷-۹ ملاحظات فنی و داده‌ها برای طراحی سامانه حفاظت گالوانی

۱-۴-۷-۹ مواد آند گالوانی

مواد آند مورد استفاده در حفاظت کاتدی سازه‌های مدفون یا غوطه‌ور در خاک یا آب شیرین، توصیه می‌شود که دارای خواص الکتروشیمیایی زیر باشند:

- ولتاژ محرکه کافی برای تحویل تقاضای خروجی جریان،
 - حساسیت کم به تشکیل ترکیبات یا فیلم‌های نامحلول و جداساز روی سطح آن، که می‌تواند جریان خروجی را محدود یا از آن جلوگیری کند.
- هر چه مقدار خود-خوردگی^۱ آند کمتر باشد، بازده الکتروشیمیایی آن بیشتر است.

1- Self-corrosion

مواد آندی مانند منیزیم و آلومینیم معمولاً از فلز خالص ساخته نمی‌شوند، بلکه از آلیاژ ساخته می‌شوند. در این مورد، آلیاژها ساختار متالوگرافی همگن خوبی را ارائه می‌دهند؛ که انحلال یکنواخت و مشخصه‌های الکتروشیمیایی بهینه را امکان‌پذیر می‌سازد.

در خاک‌ها و آب‌های شیرین، برای سازه‌های ساخته‌شده از فولادهای کربنی یا فولادهای کم‌آلیاژ، آندهای گالوانی ممکن است بر پایه فلز روی یا منیزیم باشند. برای سازه‌های ساخته‌شده از مس، فولادهای زنگ‌نزن یا آلیاژهای نیکل، آندها را می‌توان از آهن نیز ساخت.

یادآوری ۱- آندهای آلومینیم را فقط می‌توان در آب‌های حاوی کلرید (معمولاً بیش از ۵ g/L) و با مقاومت ویژه کم (معمولاً کمتر از ۲ Ω.m)، استفاده کرد.

آندهای روی منطبق بر جدول ۲ و آندهای منیزیم منطبق بر جدول ۴، مطابق با استاندارد EN 12496 تعریف می‌شوند. جدول ۳، مشخصه‌های الکتروشیمیایی معمول برای آندهای روی را نشان می‌دهد. جدول ۵، مشخصه‌های الکتروشیمیایی معمول برای آندهای منیزیم را نشان می‌دهد.

یادآوری ۲- استاندارد EN 12496، ترکیبات معمول آندهای روی و منیزیم را تعریف می‌کند. همچنین، الزامات تولید و بازرسی را نیز ارائه می‌دهد.

جدول ۲- ترکیبات شیمیایی معمول آلیاژهای مورد استفاده برای آندهای روی

عناصر	آلیاژ Z1 الف	آلیاژ Z2 ب	آلیاژ Z3
	% جرمی	% جرمی	% جرمی
Al	۰٫۱ تا ۰٫۵	حداکثر ۰٫۰۰۵	۰٫۱۰ تا ۰٫۲۰
Cd	۰٫۰۲۵ تا ۰٫۰۷	حداکثر ۰٫۰۰۳	۰٫۰۴ تا ۰٫۰۶
Fe	حداکثر ۰٫۰۰۵	حداکثر ۰٫۰۰۱۴	حداکثر ۰٫۰۰۱۴
Cu	حداکثر ۰٫۰۰۵	حداکثر ۰٫۰۰۲	حداکثر ۰٫۰۰۵
Pb	حداکثر ۰٫۰۰۶	حداکثر ۰٫۰۰۳	حداکثر ۰٫۰۰۶
Sn	—	—	حداکثر ۰٫۰۱
Mg	—	—	حداکثر ۰٫۵
سایر عناصر	حداکثر ۰٫۱۰	حداکثر ۰٫۰۰۵	حداکثر ۰٫۱
Zn	حداقل ۹۹٫۳۱۴	حداقل ۹۹٫۹۹	باقی‌مانده

الف آلیاژ Z1 معمولاً مطابق با 93-K-18001-A-US.MIL^[6] یا نوع I استاندارد ASTM B418-12^[7] عرضه می‌شود.
 ب آلیاژ Z2 اغلب «روی با خلوص بالا» نامیده می‌شود، و معمولاً مطابق با نوع II استاندارد ASTM B418-12^[7] عرضه می‌شود.

جدول ۳- پارامترهای الکتروشیمیایی معمول برای آندهای روی مورد استفاده در خاک

پارامتر	آند روی
پتانسیل مدار باز (V درمقابل Cu/CuSO ₄ اشباع)	۱/۰۵ تا -۱/۱۰
پتانسیل مدار بسته (V درمقابل Cu/CuSO ₄ اشباع)	-۱/۰۵ تا -۱/۰۰
ظرفیت عملی الکتروشیمیایی (A.h/kg)	۷۸۰
نرخ عملی مصرف (kg/A.year)	۱۱/۲

آندهای برپایه فلز روی، دارای ولتاژ محرکه پایین (حدود ۱۵۰ mV تا ۲۵۰ mV) به سمت فولاد هستند. آن‌ها را می‌توان در خاک‌ها و آب‌هایی با مقاومت ویژه معمول تا ۵۰ Ω.m استفاده کرد. هنگام نصب در خاک، آندهای روی باید همراه با دورآکند آند استفاده شوند؛ به جز هنگامی که خاک حاوی کلرید یا سولفات باشد.

یادآوری ۳- در محیط‌هایی که کربنات‌ها، بی‌کربنات‌ها یا نیترات‌ها غالب هستند، پتانسیل فلز روی به دلیل وجود فیلم‌های سطحی غیرفعال‌کننده، بسیار نجیب^۱ می‌شود. این اثر ممکن است کارایی آند روی را کاهش دهد. اگر الکترولیت حاوی سولفات یا کلرید باشد، این پدیده ظاهر نمی‌شود.

جدول ۴- ترکیبات شیمیایی معمول آلیاژهای مورد استفاده برای آندهای منیزیم

عنصر	آلیاژ M1 ^{الف} ٪ جرمی	آلیاژ M2 ٪ جرمی
Mn	حداقل ۰/۲۵	۰/۵ تا ۱/۵
Al	۵ تا ۷	حداکثر ۰/۰۵
Zn	۲ تا ۴	حداکثر ۰/۰۳
Fe	حداکثر ۰/۰۵	حداکثر ۰/۰۳
Cu	حداکثر ۰/۰۸	حداکثر ۰/۰۲
Si	حداکثر ۰/۳	حداکثر ۰/۰۵
Pb	حداکثر ۰/۰۳	حداکثر ۰/۰۱
Ni	حداکثر ۰/۰۰۳	حداکثر ۰/۰۰۲
مجموع سایر عناصر	حداکثر ۰/۳۰	حداکثر ۰/۳۰
Mg	باقی‌مانده	باقی‌مانده

^{الف} آلیاژ M1 معمولاً مطابق با استاندارد ASTM B843-09^[8] عرضه می‌شود.


جدول ۵- پارامترهای الکتروشیمیایی معمول برای آندهای منیزیم مورد استفاده در خاک

پارامتر	آلیاژ M1 ٪ جرمی	آلیاژ M2 ٪ جرمی
پتانسیل مدار باز (V درمقابل Cu/CuSO ₄ اشباع)	-۱/۵۷ تا -۱/۶۰	-۱/۷۷ تا -۱/۸۲
پتانسیل مدار بسته (V درمقابل Cu/CuSO ₄ اشباع)	-۱/۵۲ تا -۱/۵۷	-۱/۶۴ تا -۱/۶۹
ظرفیت عملی الکتروشیمیایی (A.h/kg)	۱۱۰۰	۱۱۰۰
نرخ عملی مصرف (kg/A.year)	۷/۵	۷/۵

آندهای پایه منیزیم، دارای ولتاژ محرکه تا ۶۵۰ mV با فولاد هستند؛ که نسبت به روی، تحویل جریان بیشتری را امکان پذیر می کنند، و می توانند در مقاومت ویژه بالاتر (معمولا ۱۰۰ Ω.m) خاک یا آب استفاده شوند. توصیه می شود که آندهای منیزیم هنگام نصب در خاک، همراه با دورآکند آند استفاده شوند.

اگر مواد سازه مستعد تردی هیدروژنی بوده یا پوشش سازه مستعد جدایش باشد، ولتاژ محرکه بالای امکان پذیر با آندهای منیزیم، ممکن است این خطرات را افزایش دهد.

یادآوری ۴- اگر چگالی جریان آند کمتر از ۲۰۰ mA/m² باشد، بازده جریان کاهش می یابد؛ به شکل ۱ برای آلیاژ منیزیم M1 مراجعه شود.



راهنما:

X چگالی جریان (μA/cm²)

Y ظرفیت جریان (A.h/kg)

شکل ۱- ظرفیت جریان آلیاژ منیزیم درمقابل چگالی جریان [۹]

۹-۷-۴-۲ شکل و اندازه آندهای گالوانی

مقاومت زمین یک آند عمدتاً به شکل و ابعاد آن در تماس با الکترولیت بستگی دارد. طول عمر آند به مواد آندی، ماهیت فلز مورد حفاظت و جرم مربوط به آند گالوانی، بستگی دارد.

شکل آندها به‌ویژه به نوع سازه مورد حفاظت و مکان‌هایی که نصب آن‌ها ضروری و ممکن است، بستگی دارد. برای کاربردهای خاکی (لوله‌ها یا مخازن مدفون)، آندها اغلب عناصر میله‌ای با مقطع دایره‌ای یا مستطیلی هستند؛ که به‌صورت افقی یا عمودی دفن شده‌اند. در کاربردهای آبی، آندها می‌توانند به‌شکل بلوک یا صفحاتی باشند که مستقیماً روی سازه ثابت شده‌اند.

به‌طور کلی، هر چه سطح بیشتری از آند در تماس با الکترولیت باشد، مقاومت بین آند و زمین کمتر می‌شود.

۹-۷-۴-۳ مکان آند گالوانی و دورآکند آن

توصیه می‌شود که آندها دفن شوند تا به الکترولیت مرطوب با مقاومت ویژه کم برسند. هنگامی که چندین آند مورد نیاز است، توصیه می‌شود که به‌طور منظم روی سازه پخش شوند؛ نه اینکه در یک مکان متمرکز شوند. عموماً برای کاربردهای خاکی، آندها با یک دورآکند آندی جاذب رطوبت با مقاومت ویژه کم، احاطه می‌شوند. این دورآکند آند، به ایجاد مقاومت کم بین آند و خاک کمک می‌کند؛ و همچنین از اینکه محصولات خوردگی آند موجب افزایش مقاومت آن شوند، جلوگیری می‌کند.

برای دورآکند آند، از مواد غیرکربنی استفاده می‌شود. یک دورآکند آندی معمول برای آندهای روی و منیزیم، شامل خمیری از ۲۰٪ بنتونیت، ۷۵٪ گچ و ۵٪ سدیم سولفات (Na_2SO_4) است. آندهایی که مستقیماً در یک کیسه گونی متخلخل پر شده با دورآکند آندی خشک بسته‌بندی شده‌اند، باید در مخلوط خیس شده خاک و آب غوطه‌ور شوند؛ تا دورآکند آند قبل از دفن مرطوب شود.

۹-۸ سامانه‌های حفاظت کاتدی جریان اعمالی (ICCP)

۹-۸-۱ ملاحظات عمومی

برای حفاظت کاتدی سازه، بسته به پارامترهای طراحی (برای مثال، تقاضای جریان، مقاومت خاک، شکل و سطح سازه)، سامانه ICCP ممکن است کارآمدتر از آندهای گالوانی باشد.

سامانه‌های ICCP باید برای عملیات پیوسته تحت شرایط سرویس متداول، مناسب باشند.

به‌طور کلی، به‌دلایل ایمنی، استفاده از ولتاژهای خروجی یکسوکننده بالاتر از ۵۰ V DC توصیه نمی‌شود. واحدهای مبدل-یکسوکننده، با برق AC تغذیه می‌شوند.

منابع جایگزین DC را می‌توان به‌جای مبدل یکسوکننده استفاده کرد؛ برای مثال، باتری که احتمالاً به‌وسیله پنل‌های خورشیدی تغذیه می‌شود.

جریان خروجی را می‌توان با موارد زیر کنترل کرد:

— ولتاژ خروجی ثابت یکسوکننده: جریان به وسیله مقاومت مدار، کنترل می‌شود. تغییرات در مدار بیرونی (برای مثال، جریان‌های سرگردان، تغییرات الکترولیت)، منجر به تغییر مقدار جریان اعمال شده به سازه می‌شود.

— کنترل پتانسیل: پتانسیل سازه به الکترولیت در یک مکان انتخابی اندازه‌گیری می‌شود و بازخورد به مدار کنترل مبدل یکسوکننده برمی‌گردد. خروجی DC مبدل یکسوکننده به‌طور خودکار طوری تنظیم می‌شود که پتانسیل سازه به الکترولیت را در مقدار از قبل تنظیم شده حفظ کند. تغییرات در مدار بیرونی (مانند جریان‌های سرگردان، تغییرات الکترولیت)، منجر به تغییرات مقدار جریان حفاظت کاتدی اعمال شده به سازه می‌شود. علاوه بر این، یکسوکننده‌های کنترل پتانسیل را می‌توان هنگامی که حد پتانسیل نسبت به مقدار از قبل تنظیم شده فراتر رود، با حداقل مقدار جریان مجهز کرد.

— کنترل جریان: جریان تحویل شده به وسیله یکسوکننده، به‌طور خودکار به وسیله مقایسه با مقدار تنظیم شده کنترل می‌شود.

مدار اندازه‌گیری پتانسیل مورد استفاده برای تامین کنترل باید حداقل مقاومت ورودی $10\text{ M}\Omega$ داشته باشد. توصیه می‌شود که سامانه کنترل الکترونیکی، حداقل $\pm 100\text{ mV}$ تفکیک‌پذیری^۱ داشته باشد؛ و دارای کنترل‌هایی برای تنظیم پتانسیل حفاظتی مورد نیاز و حد جریان و/یا هشدارهای بصری برای شرایط اضافه‌ولتاژ یا اضافه‌جریان باشد.

برای نمایش ولتاژ خروجی، جریان خروجی و/یا مقدار کنترل پتانسیل (در صورت وجود)، توصیه می‌شود که تابلوهای کنترل تامین شوند.

۲-۸-۹ بستریهای جریانِ اعمالی

بستریها متشکل از یک یا چند آند جریانِ اعمالی هستند. مواد آندی مورد استفاده معمول، به شرح زیر است:

— آلیاژ آهن سیلیسی^۲؛

— گرافیت؛

— مگنتیت^۳؛

— تیتانیوم پوشش‌شده با مخلوط اکسید فلزی (MMO)^۴؛

— مس پوشش‌شده با پلیمرهای رسانا؛

— فولاد.

1- Resolution

2- Silicon iron alloy

3- Magnetite

4- Mixed-metal-oxide

به منظور کاهش مقاومت مؤثر بسترها به الکترولیت و جلوگیری از به دام افتادن گازهای تولیدشده، سامانه‌های آندی عموماً با دورآکندهای آند نصب می‌شوند. معمولاً از مواد کربن‌دار و متخلخل با مقاومت ویژه کم استفاده می‌شود.

بسترها ممکن است کم‌عمق یا غوطه‌ور و به صورت افقی یا عمودی باشند. همچنین، بسترهای جریان می‌توانند به صورت چاه‌های عمیق ولی فقط به صورت عمودی نصب شوند. توصیه می‌شود که عوامل محیطی مانند ناهمگنی یا همگنی محیط، مقاومت ویژه، سطح آب زیرزمینی در خاک، تغییرات شدید فصلی، و اثرات سپردن، در طراحی بستر در نظر گرفته شود.

توصیه می‌شود که برای تعیین جرم آندی لازم برای طول عمر طراحی و مقاومت بستر به زمین دور، محاسبات انجام شود. اطلاعات مربوط به مقاومت به زمین دور، به تعیین ولتاژ خروجی DC مبدل یکسوکننده کمک می‌کند.

مطالعات برای طراحی باید با نوع و ابعاد بستر انتخاب‌شده، محاسبات (جرم آندی و مقاومت به زمین دور)، اتصال‌های کابل و نقشه‌ها، مستندسازی شود.

اتصال بین کابل و سر آند باید کاملاً عایق باشد، تا از نفوذ رطوبت و در نتیجه آسیب خوردگی جلوگیری شود. ماده عایق مورد استفاده باید مقاومت بلندمدت به اثرات شیمیایی فیزیکی تولیدشده در الکترولیت داشته باشد.

توصیه می‌شود که برای بسترهای کم‌عمق با جریان بالای خروجی و برای بسترهای عمیق، تهویه تامین شود.

۹-۹ دستگاه‌های جداساز AC و DC

ممکن است به دلایل ایمنی، نیاز باشد که دستگاه‌های نصب‌شده روی سازه‌های حفاظت‌شده به صورت الکتریکی اتصال به زمین شوند؛ یا برای کاهش اثر ولتاژهای الکتریکی القایی، ممکن است اتصال به زمین نیاز باشد.

در صورت نیاز به سامانه اتصال به زمین، این سامانه باید با سامانه حفاظت کاتدی سازگار باشد. این موضوع را می‌توان با نصب دستگاه‌های جداساز DC دارای رده مناسب در مدار اتصال به زمین به دست آورد. معمولاً راه‌حلی از قبیل اتصال زمین موضعی با استفاده از الکترودهای روی یا الکترودهای گالوانیزه زمین، که مستقیماً به سازه‌های حفاظت‌شده متصل می‌شوند، استفاده نمی‌شوند؛ زیرا هنوز هم ممکن است اثراتی نامطلوب بعدی روی حفاظت کاتدی وجود داشته باشد.

سازه‌های حفاظت‌شده می‌توانند تحت تأثیر اضافه‌ولتاژ و ضربات جریان ناشی از صاعقه یا جریان‌های خطای فاز خطوط برق بیرونی مجاور، قرار گیرند.

برای کاهش اثر انواع ضربات الکتریکی^۱ یا تداخل الکتریکی، می‌توان وسایل حفاظتی مانند جداساز شکاف‌های جرقه^۲، دستگاه محافظ نوسان برق (SPD)^۳ یا دستگاه جداساز DC را نیز بین سازه‌های حفاظت‌شده و سامانه اتصال به زمین نصب کرد؛ به شرطی که با استانداردهای ملی/بین‌المللی یا استانداردهای ایمنی مربوط مغایرت نداشته باشد.

طول، مقطع و نوع کابل، تاثیر زیادی بر اثربخشی حفاظت از اضافه‌ولتاژ دارند؛ و باید با جداساز شکاف جرقه یا مشخصه‌های الکتریکی SPD مطابقت داشته باشند. هنگام طراحی دستگاه‌های حفاظتی، مقاومت/راکتانس^۴ کابل باید در نظر گرفته شود؛ و اطمینان حاصل شود که هر حلقه شکل گرفته حین نصب (چرخه جریانی)، تا حد امکان کوچک است.

در مورد ولتاژهای الکتریکی القایی، برای جلوگیری از معایب ناشی از پیوند الکتریکی مستقیم، سامانه‌های اتصال به زمین معمولاً به‌طور مستقیم به سازه‌های حفاظت‌شده متصل نمی‌شوند؛ بلکه از طریق دستگاه‌های جداساز DC متصل می‌شوند، که هم‌زمان با مسدود کردن جریان DC، مسیری الکتریکی برای جریان AC از سازه‌های حفاظت‌شده به سمت زمین فراهم می‌کنند.

توصیه می‌شود که دستگاه‌های جداساز DC با شرایط عملکرد عادی سامانه حفاظت کاتدی تداخل نداشته باشند.

توصیه می‌شود که هنگام تعیین تقاضای جریان حفاظت کاتدی برای سازه‌های مورد حفاظت کاتدی، برای دستگاه‌های جداساز DC انتخاب‌شده، جریان نشستی DC در نظر گرفته شود.

هر دستگاه الکتریکی مورد استفاده در مناطق خطرناک باید مطابق با استاندارد EN 60079-10-1 باشد.

۹-۱۰ پایش

برای سازه حفاظت‌شده، مرحله طراحی باید اجرای پایش را براساس الزامات بند ۱۲ تعریف کند.

برنامه پایش و نگهداشت، شامل موارد زیر، باید اجرا شود:

— تعریف تواترهای بازرسی، بررسی‌های عملکردی و اندازه‌گیری‌های معمول،

— پیمایش‌های تخصصی (در صورت لزوم)،

— نگهداشت تجهیزات حفاظت کاتدی و پایش.

۹-۱۱ کابل

کابل‌های اتصال به سازه‌های حفاظت‌شده، آندهای جریان‌رسانی، آندهای گالوانی و ایستگاه‌های آزمون باید برای سرویس مدفون مناسب باشند. توصیه می‌شود که این کابل‌ها زره فلزی نداشته باشند. اگر از کابل

1- Electrical strikes

2- Spark gaps

3- Surge protective devices

4- Reactance

زره دار استفاده می‌شود، توصیه می‌شود که اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از تداخل بین زره و اجزای سامانه حفاظت کاتدی انجام شود. برای نمایش ولتاژ خروجی، جریان خروجی و/یا مقدار کنترل پتانسیل (در صورت وجود) کابل‌های حفاظت کاتدی، به‌عنوان هادی‌های حفاظتی زمین استفاده شوند.

برای جلوگیری از خطاهای ناشی از افت ولتاژ، توصیه می‌شود که از کابل‌های مجزا از مدار اعمال جریان، برای اندازه‌گیری پتانسیل استفاده شود.

عایق کابل باید برای محیط (برای مثال، در شرایط مدفون یا غوطه‌ور و مقاوم به کلر) و همچنین برای هدف کابل، مناسب باشد.

مقاطع کابل باید براساس موارد زیر طراحی شود:

— افت‌های ولتاژ، که از نظر فنی مطابق با طراحی قابل پذیرش باشد؛

— جریان حالت پایدار از میان مقطع کابل، مطابق با طراحی؛

— خواص عایق کابل؛

— استحکام مکانیکی؛

— انعطاف‌پذیری؛

— شرایط دمای عملیاتی؛

— شرایط محیطی یا شرایط مخصوص محل.

کابل‌های مورد استفاده برای مدار آندی باید دارای عایق الکتریکی سالم باشند. کابل‌ها باید درمقابل آسیب‌های مکانیکی حفاظت شوند. عایق آسیب‌دیده روی کابل آند می‌تواند منجر به خرابی سریع کابل شود. توصیه می‌شود که هنگام جابجایی و نصب کابل‌های آند، تمهیدات مراقبتی ویژه به‌کار برده شود.

اتصال‌های کابل حفاظت کاتدی به سازه‌ها فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت و طبق رویه‌های مدون انجام شود.

در مواردی که از جوشکاری ترمیت^۱ استفاده می‌شود، رویه جوشکاری باید تضمین کند که هرگونه نفوذ مس به مواد سازه، از حد مجاز برای سازه‌های حفاظت‌شده بیشتر نباشد؛ و سختی موضعی در محدوده مشخصات مواد سازه باقی بماند.

سایر تکنیک‌های اتصال قابل پذیرش هستند، برای مثال:

— جوشکاری،

— لحیم‌کاری سنجاقی^۲،

1- Thermit welding

2- Pin brazing

— و اتصال‌های مکانیکی، در صورت مناسب بودن برای اِعمال.

۱۰ نصب سامانه‌های حفاظت کاتدی

برای سازه‌های جدید، توصیه می‌شود که نصب تجهیزات کاتدی در اسرع وقت پس از اتمام سازه انجام شود. براساس ارزیابی احتمال خوردگی (مطابق با پیوست الف)، در صورت درخواست مالک سازه، یک سامانه حفاظت کاتدی موقت الزامی است، که قبل از فعال‌سازی سامانه حفاظت کاتدی اصلی نصب شود.

توصیه می‌شود که قبل از شروع کار، تایید شود که تجهیزات و مصالح مورد نصب و شرایط محلی، مطابق با مشخصات و نقشه‌های طراحی است. توصیه می‌شود که آن‌ها برچسب دائمی داشته باشند، که در صورت کاربرد، هشدارهای ایمنی را نشان دهد. توصیه می‌شود که انحراف‌ها از طرح توجیه شوند. توصیه می‌شود که مشخصات طراحی، نقشه‌ها و هرگونه انحراف در مستندات مطابق ساخت^۱ گزارش شوند.

کابل‌ها باید بدون آسیب به عایق آن‌ها، نصب شوند.

توصیه می‌شود که طول کابل پیوسته باشد و از اتصال‌ها (مفصل‌ها) در کابل پرهیز شود. این موضوع، به‌ویژه برای کابل‌های برق بسیار مهم است. در صورت استفاده از اتصال‌ها در کابل، توصیه می‌شود که برای شرایط دفن دائمی یا غوطه‌وری مناسب باشند.

توصیه می‌شود که ایستگاه‌های جریان اِعمالی و ایستگاه‌های آزمون در مکان‌های امن و با دسترسی آسان، نصب شوند؛ و حاوی اطلاعاتی در مورد مالک سازه و هشدارهای ایمنی باشند.

۱۱ فرایند راه‌اندازی

۱-۱۱ کلیات

فرایند راه‌اندازی شامل مراحل زیر است:

— بررسی مقدماتی برای نشان دادن اینکه سامانه حفاظت کاتدی مطابق با الزامات طراحی، نصب شده است،

— راه‌اندازی سامانه حفاظت کاتدی برای نشان دادن اینکه سامانه حفاظت کاتدی، به‌درستی کار می‌کند،

— ارزیابی اثربخشی سامانه حفاظت کاتدی، پس از تنظیم در صورت لزوم، برای برآورده کردن معیارهای حفاظت کاتدی انتخاب‌شده یا جلوگیری از خطرات مربوط به حفاظت بیش از حد^۲ (به زیربند ۱۱-۴ مراجعه شود).

فرایند راه‌اندازی باید منجر به یک سامانه حفاظت کاتدی کاملاً کاربردی شده، که بتواند به‌عنوان مرجع برای پایش استفاده شود.

1- As-built

2- Over-protection

توصیه می‌شود که گزارش فرایند راه‌اندازی نتایج اندازه‌گیری‌ها، هرگونه تغییر ایجادشده در تجهیزات طراحی شده و تمام عناصر مفید برای ارزیابی بیشتر اثربخشی حفاظت کاتدی را شرح دهد.

۱۱-۲ بررسی مقدماتی

توصیه می‌شود که در صورت لزوم، موارد زیر بخشی از بررسی مقدماتی باشند:

- پیوستگی الکتریکی مدار حفاظت کاتدی،
 - جداسازی الکتریکی سازه از سازه‌های بیگانه،
 - ارزیابی کیفیت پوشش،
 - اتصال‌های خروجی از مبدل-یکسوکننده(ها)، به‌منظور بررسی اینکه قطب(های) منفی به سازه و قطب مثبت به بستر(های) آند متصل شده‌اند،
 - نصب کوپن‌ها و الکترودهای مرجع.
- توصیه می‌شود که در صورت لزوم، اندازه‌گیری‌های زیر قبل از هرگونه اتصال سامانه حفاظت کاتدی انجام شوند:

- پتانسیل آزاد خوردگی (E_{cor}) سازه در تمام نقاط خوانش پتانسیل،
 - مقاومت بستر(ها) به زمین دور،
 - پتانسیل آند به الکترولیت آندهای گالوانی،
 - پتانسیل سازه به الکترولیت سازه‌های بیگانه مجاور،
 - تداخل AC یا DC (به استاندارد EN ISO 18086 یا EN 50162 مراجعه شود).
- هنگامی که اندازه‌گیری‌های پتانسیل خوردگی انجام می‌شوند، تمام سامانه‌های حفاظت کاتدی موقت باید غیرفعال شوند و سازه باید دپلاریزه شود.

۱۱-۳ راه‌اندازی

وظایفی که برای راه‌اندازی باید انجام شود، باتوجه به نوع سامانه (جریان‌اعمالی یا آندهای گالوانی) و اینکه دستگاه‌های تخلیه اجرا شده‌اند یا نه، متفاوت است.

توصیه می‌شود که در صورت لزوم، عملیات زیر و اندازه‌گیری‌های مرتبط انجام شوند:

- ۱- تمام ایستگاه(های) جریان‌اعمالی را روشن یا آند(های) گالوانی را متصل کنید، و تایید کنید که آن‌ها به‌درستی کار می‌کنند،
- ۲- تنظیمات ایستگاه‌ها را برای رسیدن به پارامترهای طراحی الکتریکی مورد نظر، تنظیم کنید. در صورت بروز انحرافات عمده، توصیه می‌شود که علل آن‌ها مشخص شوند،

- ۳- ولتاژ(های) خروجی ایستگاه(های) جریان اعمالی را اندازه‌گیری کنید،
- ۴- جریان تحویلی به‌وسیله منبع(های) حفاظت کاتدی را اندازه‌گیری کنید،
- ۵- پتانسیل وصل (ON) را در نقاط انتخاب‌شده برای خوانش پتانسیل اندازه‌گیری کنید،
- ۶- پتانسیل سازه به الکترولیت سازه‌های بیگانه مجاور را اندازه‌گیری کنید، تا هرگونه تداخل احتمالی روی آن‌ها را تایید کنید (به استاندارد EN 50162 مراجعه شود). اگر جریان‌های سرگردان DC وجود دارند، منشاء آن‌ها و سطح تداخل را تعیین کنید؛ تا ارزیابی شود که آیا جریان حفاظتی بیشتری مورد نیاز است و/یا اینکه سامانه تخلیه باید نصب شود،
- ۷- اندازه و جهت جریان مبادله‌شده با سازه‌های با پیوند الکتریکی را اندازه‌گیری کنید،
- ۸ - به‌منظور بررسی تداخل‌های احتمالی، ولتاژ AC سازه را اندازه‌گیری کنید؛ و در صورت لزوم، آن‌ها را کاهش دهید (به استاندارد EN ISO 18086 مراجعه شود).
- ۱۱-۴ ارزیابی اثربخشی حفاظت کاتدی**
- هنگامی که تماس بین سازه و الکترولیت و هنگامی که پلاریزه‌شدن سازه در وضعیت حالت-پایدار در نظر گرفته می‌شود، توصیه می‌شود که وظایف ارزیابی اثربخشی سامانه حفاظت کاتدی انجام شود. برحسب کاربرد، موارد زیر انجام شوند:
- ۱- پتانسیل وصل (ON) را در تمام نقاط خوانش پتانسیل، اندازه‌گیری کنید،
- ۲- در تمام نقاط خوانش پتانسیل، پتانسیل آزاد IR متناظر را ارزیابی و/یا پتانسیل خاموش (OFF) را اندازه‌گیری کنید. در صورت وجود جریان‌های سرگردان DC، پتانسیل را روی سازه (یا کوپن یا پراب) برای مدت‌زمان مربوط ثبت کنید،
- ۳- جریان حفاظتی تحویلی به‌وسیله هر منبع حفاظت کاتدی را اندازه‌گیری کنید،
- ۴- در صورت وجود جریان‌های سرگردان DC، مقدار و جهت جریان را در اتصال‌های الکتریکی اندازه‌گیری کنید،
- ۵- جریان ایستگاه تخلیه را اندازه‌گیری کنید،
- ۶- جریان را از طریق پراب یا کوپن آزمون بیرونی اندازه‌گیری کنید.
- ۷- در صورت نیاز، سطح حفاظت کاتدی را تنظیم کنید: پتانسیل لوله به خاک اندازه‌گیری شده را می‌توان با افزایش خروجی جریان منبع تغذیه، الکترون‌گاتیوتر (منفی‌ترشدن) کرد؛ یا با کاهش خروجی منبع تغذیه، الکتروپوزیتیوتر (مثبت‌ترشدن) کرد.

۱۱-۵ مستندسازی

توصیه می‌شود که تمام اندازه‌گیری‌های انجام‌شده برای فرایند راه‌اندازی، در گزارش فرایند راه‌اندازی جمع‌آوری شود. توصیه می‌شود که این اندازه‌گیری‌ها به‌عنوان مقادیر مرجع برای پایش و نگهداشت سامانه حفاظت کاتدی، در نظر گرفته شوند.

محتوای معمول گزارش‌های فرایند راه‌اندازی شامل موارد زیر است:

- شرح سامانه حفاظت کاتدی،
- بیانیه اثربخشی حفاظت کاتدی در مقابل معیارهای انتخاب‌شده،
- بیانیه خطرات مربوط به حفاظت بیش از حد،
- نقشه‌های جانمایی مطابق ساخت سازه، که سازه‌های مجاور و سامانه‌های حفاظت کاتدی را نشان می‌دهد،
- مشخصات دستگاه‌های حفاظت کاتدی مورد استفاده،
- مقادیر مقاومت عناصر آندی یا بستر،
- نقشه‌های مطابق ساخت نصب،
- نتایج آزمون‌های تداخل انجام‌شده حین بررسی‌های مقدماتی و راه‌اندازی در فرایند راه‌اندازی،
- طرح شماتیک نشان‌دهنده اتصال (ها) AC و DC،
- قابلیت ردیابی اقدام (های) اصلاحی،
- برنامه‌های پایش و نگهداشت توصیه‌شده، تا جایی که توسط مالک سازه ارائه نشده باشد (برای مثال، در راهنماهای شرکت)،
- شرح مواد همراه با جزئیات و مراجع.

۱۲ پایش، بازرسی و نگهداشت

۱۲-۱ کلیات

پس از فرایند راه‌اندازی، اثربخشی حفاظت کاتدی در طول عمر عملیاتی سازه از طریق پایش، بازرسی و نگهداشت، به‌دست می‌آید.

پیوست الف را می‌توان برای ارزیابی پیامدهای دوره‌های کوتاه‌مدت غیرعملیاتی، که ممکن است به‌وسیله فعالیت‌های نگهداشت الزام شود (برای مثال، پیامد صاعقه یا هرگونه آسیب تصادفی)، استفاده کرد.

بازرسی و پایش سامانه حفاظت کاتدی باید در فواصل زمانی معین انجام شود، تا اطمینان حاصل شود که معیارهای حفاظتی برآورده شده و هر گونه ناکارایی آشکارسازی شود.

پایش شامل بررسی‌های عملکردی و اندازه‌گیری‌های معمول است، که برای ارزیابی کلی سامانه حفاظت کاتدی انجام می‌شود؛ تا درست کارکردن آن را نشان دهد.

به‌منظور ارزیابی اثربخشی سامانه حفاظت کاتدی، بازرسی از طریق ارزیابی دقیق و جامع انجام می‌شود. در صورتی که نگهداشت باتوجه به نتایج پایش یا بازرسی لازم باشد، برای نگهداری سامانه حفاظت کاتدی در شرایط کاری خوب، نگهداشت انجام می‌شود.

پایش و بازرسی باید طبق رویه‌های صحت‌گذاری شده نوشتاری، توسط کارکنان حفاظت کاتدی دارای صلاحیت انجام شود (به استاندارد ISO 15257 مراجعه شود).

توصیه می‌شود نتایج پایش، بازرسی و نگهداشت توسط کارکنان حفاظت کاتدی دارای صلاحیت تحلیل شود، و برای بررسی کفایت موارد زیر ثبت شود:

— مدیریت خوردگی،

— شناسایی ناکارایی‌ها و بهبودهای احتمالی،

— اشاره به لزوم ارزیابی دقیق‌تر شرایط سازه.

یادآوری - تحلیل نتایج پایش، بازرسی و نگهداشت می‌تواند با توافق کارفرما الزامی باشد.

۱۲-۲ پایش

بررسی‌های عملکردی، شامل مشاهدات چشمی مکرر و خوانش تجهیزات حفاظت کاتدی (برای مثال، ولتاژ و جریان ارائه‌شده به‌وسیله منابع حفاظت کاتدی) است.

توصیه می‌شود که بررسی‌های عملکردی با تکرار کمتر، شامل تایید درستی تجهیزات (مانند الکترودهای مرجع دائمی و قابل حمل، تجهیزات اندازه‌گیری) باشد.

اندازه‌گیری‌های معمول، شامل پتانسیل‌های وصل (ON) در مکان‌ها و جریان‌های مربوط در اتصال‌های الکتریکی، منابع حفاظت کاتدی، اتصال‌های آند گالوانی و اتصال‌های تخلیه است.

در صورت ارتباط، عوامل زیر بر تواتر اندازه‌گیری‌های معمول اثر می‌گذارند:

— پیامدهای نبود اثربخشی حفاظت کاتدی بر ایمنی و محیط زیست، در ارتباط با نوع محصول انبارشده یا حمل‌شده به‌وسیله سازه،

— نتایج حاصل از بررسی‌های عملکردی،

— ماهیت خورنده الکترولیت بیرونی (مانند خاک یا آب)،

— استفاده از آندهای گالوانی یا ایستگاه‌های جریان اعمالی،

— حساس بودن تاسیسات حفاظت کاتدی به آسیب مکانیکی در اثر صاعقه یا اضافه‌ولتاژ،

— وجود مناطق خاص (مناطق خطرناک - مطابق با استاندارد EN 60079-10-1 - مناطق شهری، مکان‌های حفاظت‌شده و غیره)،

— نوع، وسعت و پیچیدگی سازه،

— جنبه‌های ساختاری برای حفظ حفاظت کاتدی مؤثر (مانند جداره‌های روی خطوط لوله، سپرشدن الکتریکی و غیره)

— استفاده از پایش از راه دور،

- نوع منبع تغذیه (مبدل یکسوکننده، باتری، پنل‌های خورشیدی، مولدهای ترموالکتریک و غیره)،

— تداخل DC یا AC،

— استفاده از تخلیه‌های تک‌جهته.

اگر سامانه پایش از راه دور نصب شده باشد، تواترهای بازرسی، بررسی و اندازه‌گیری‌های معمول در محل را می‌توان کاهش داد.

۱۲-۳ بازرسی

بازرسی شامل اندازه‌گیری به‌منظور نشان‌دادن اثربخشی حفاظت کاتدی است. پتانسیل‌های خاموش و وصل در مکان‌های مربوط، اندازه‌گیری‌هایی رایج هستند که برای این منظور انجام می‌شوند. سایر اندازه‌گیری‌ها مانند جریان در اتصال‌های الکتریکی، منابع حفاظت کاتدی، اتصال‌های آند گالوانی و اتصال‌های تخلیه، اندازه‌گیری مقاومت بین سازه حفاظت‌شده کاتدی و قسمت آندی (آند یا بستر)، اندازه‌گیری پتانسیل جریان و پتانسیل‌های خاموش و وصل روی کوپن‌ها یا پراب‌ها، نرخ خوردگی روی کوپن‌ها یا پراب‌ها نیز می‌تواند انجام شود.

علاوه بر مجموعه‌ای از عوامل برای تواتر اندازه‌گیری‌های معمول، در صورت ارتباط، عوامل زیر بر تواترهای بازرسی اثر می‌گذارند:

— نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های معمول،

— کیفیت و نوع پوشش‌های حفاظتی اعمال‌شده،

— مقدار تداخل با سازه‌های بیگانه،

— سن و تاریخچه سازه.

۱۲-۴ نگهداشت

هنگامی که خرابی‌ها حین پایش یا بازرسی شناسایی می‌شوند، برای تعیین یک برنامه نگهداشت، توصیه می‌شود که بحرانی‌بودن خرابی‌ها ارزیابی و طبقه‌بندی شود. برنامه نگهداشت باید به‌صورت دوره‌ای به‌هنگام شود.

اگر خرابی عمده‌ اثرگذار بر اثربخشی سامانه حفاظت کاتدی تعمیر شده باشد، توصیه می‌شود که مقادیر مرجع جدید برای پایش و بازرسی در نظر گرفته شود.

پیوست الف (آگاهی دهنده)

احتمال خوردگی در خاکها

هدف از تحلیل جامع احتمال خوردگی در خاک، تعیین اقدامات حفاظتی مناسب درمقابل خوردگی (مانند پوشش، حفاظت کاتدی) است. رویه‌های دقیق برای تحلیل احتمال خوردگی در خاک در استانداردهای EN 12501-1^[1] و EN 12501-2^[2] ارائه شده است. این استانداردها به‌ویژه به برهم‌کنش بین پارامترهای مختلف خوردگی در خاک با مواد آهنی کم‌آلیاژ و غیرآلیاژی می‌پردازند. آن‌ها نحوه رده‌بندی احتمال خوردگی در یک محیط خورنده حاوی الکترولیت، که به‌طور دایم یا موقت بر سطح سازه مدفون و اجزای ساختاری آن اثر می‌گذارد، را توصیف می‌کنند.

تحلیل و تفسیر عوامل مختلف مؤثر بر احتمال خوردگی، مستلزم تجربه است. با توجه به اینکه نمی‌توان متغیرها یا عوامل را با جزئیات توصیف کرد، فقط می‌توان ارزیابی‌های احتمال خوردگی مورد انتظار را انجام داد. توصیه می‌شود که این اظهارات اطلاعاتی در مورد نوع و گستردگی خوردگی و اقدامات حفاظتی مفید یا کاملاً ضروری ارائه دهد. عوامل مؤثر باید با توجه به تأثیر آن‌ها بر احتمال خوردگی، تحلیل شوند. در زیر، مرتبط‌ترین عوامل خوردگی الکترولیت ذکر شده است. این فهرست جامع نیست و توصیه‌هایی در مورد عوامل احتمالی تأثیرگذار ارائه می‌دهد:

— خاک و مصالح بسترسازی:

— نوع الکترولیت،

— نوع مصالح خاک‌ریز بسترسازی،

— مقاومت الکترولیت خاص،

— رطوبت،

— مقدار pH،

— ظرفیت بافر،

— غلظت سولفید،

— غلظت نمک خنثی،

— غلظت سولفات،

— سطح آب زیرزمینی،

— همگنی الکترولیت،


- ناخالصی‌های الکترولیت،
- توپوگرافی،
- مقاومت سازه به الکترولیت؛
- اجزای سازه‌ای:
- جهت‌گیری،
- رسانایی،
- طول،
- مواد،
- سامانه‌های اتصال به زمین،
- پوشش،
- حفاظت کاتدی؛
- عوامل محیطی:
- تأثیر حضور بلندمدت تداخل AC و DC،
- فرایند بسترسازی،
- سلول هوادهی.

پیوست ب
(آگاهی دهنده)

کاهش نرخ خوردگی به وسیله پلاریزه شدن کاتدی ۱۰۰ mV — جابه جایی ۱۰۰ mV پتانسیل کاتدی

ب-۱ روش اندازه گیری حین پلاریزه شدن

جابه جایی پتانسیل کاتدی ۱۰۰ mV، باتوجه به پتانسیل آزاد خوردگی (E_{cor}) مطابق با شکل ب-۱ اندازه گیری می شود. این روش برای سازه یا کوپنی که قبلا پلاریزه نشده است، اعمال می شود.



راهنما:


X	زمان، t
Y	پتانسیل، E
2 - 3	افت IR هنگام اعمال حفاظت کاتدی به سازه یا اتصال کوپن
4 - 5	افت IR هنگام خاموش شدن حفاظت کاتدی یا قطع اتصال کوپن
4	E_{ON} در لحظه t_2
E_1	پتانسیل آزاد خوردگی (E_{cor})، (نشان داده شده روی منحنی با 1)
E_2	E_{OFF} در t_2 ، (نشان داده شده روی منحنی با 5)
t_1	زمانی که در آن، حفاظت کاتدی روی سازه یا اتصال کوپن اعمال می شود
t_2	زمانی که در آن، حفاظت کاتدی خاموش یا قطع می شود
t_3	زمانی که در آن، حفاظت کاتدی روشن یا کوپن وصل می شود
A	منحنی تشکیل پلاریزه شدن
B	مقدار تشکیل پلاریزه شدن

شکل ب-۱- فرایند پلاریزه شدن

مقدار پلاریزه شدن، اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده پتانسیل E_{cor} و پتانسیل E_{OFF} است.

ب-۲ روش اندازه‌گیری حین دپلاریزه شدن

جابجایی پتانسیل کاتدی ۱۰۰ mV، باتوجه به پتانسیل خاموش (E_{OFF}) مطابق با شکل ب-۲ اندازه‌گیری می‌شود. این روش برای سازه یا کوپنی که از قبل تحت حفاظت است، اعمال می‌شود.



راهنما:

X	زمان، t
Y	پتانسیل، E
2-3	افت IR هنگام خاموش شدن حفاظت کاتدی سازه یا قطع کوپن
E_1	پتانسیل آزاد خوردگی (E_{cor})
E_2	پتانسیل سازه به الکترولیت در t_3 (نشان داده شده روی منحنی با 4)
E_3	E_{OFF}
E_4	E_{OFF} لحظه‌ای (نشان داده شده روی منحنی با 3)
E_5	E_{ON} لحظه‌ای (نشان داده شده روی منحنی با 1)
t_1	زمانی که در آن، حفاظت کاتدی خاموش یا کوپن قطع می‌شود
t_2	زمانی که در آن، اندازه‌گیری E_{OFF} انجام می‌شود
t_3	زمانی که در آن، پتانسیل اندازه‌گیری و برای محاسبه مقدار دپلاریزه شدن استفاده می‌شود
A	حفاظت کاتدی اعمال می‌شود
B	منحنی دپلاریزه شدن (یا واپاشی پلاریزه شدن)
C	مقدار دپلاریزه شدن (یا مقدار واپاشی پلاریزه شدن)

شکل ب-۲- روش دپلاریزه شدن (واپاشی)

مقدار دپلاریزه شدن، تفاوت بین پتانسیل E_{OFF} و پتانسیل $E_2(t_3)$ است (که روی منحنی با 4 نشان داده شده است).

کتابنامه

- [1] EN 12501 -1, Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 1: General
- [2] EN 12501 -2 , Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil – Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials
- [3] NACE Publication no. 35108, Report on the 100 mV Cathodic Polarization Criterion
- [4] EN 50443 , Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
- [5] Pocket Handbook for cathodic protection; W.v.Baeckmann, 1975, Vulkan-Verlag, GmbH, Essen, “Taschenbuch fur den Kathodischen Korrossionsschutz”
- [6] U.S. MIL-A-18001-K (1993), Anodes, Sacrificial zinc alloy
- [7] ASTM B418-12 , Standard Specification for Cast and Wrought Galvanic Zinc Anodes
- [8] ASTM B843 -09, Standard Specification for Magnesium Alloy Anodes for Cathodic Protection
- [9] GUMMOW R.A. Performance efficiency of high potential magnesium anodes for cathodically protection iron watermains, Proceedings of North Area Eastern Conference (Houston, TX/NACE, Sept. 15-17, 2003)
- [10] ISO 15589-1, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline systems - Part 1 : On-land pipelines

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۲۹۹۴: سال ۱۳۹۵، صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی- حفاظت کاتدی سامانه‌های خط لوله انتقال- خطوط لوله خشکی، با استفاده از استاندارد ISO 15589-1:2015 تدوین شده است.

[۱۱] استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۸۷۴۹، حفاظت کاتدی- قسمت ۲: اصول کلی حفاظت کاتدی در آب دریا

- [12] ISO 12696, Cathodic protection of steel in concrete
- [13] EN 12499, Internal cathodic protection of metallic structures
- [14] EN 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۴۸: سال ۱۳۹۵، حفاظت در برابر شوک الکتریکی- جنبه‌های عمومی برای تاسیسات و تجهیزات، با استفاده از EN 61140:2016 تدوین شده است.

- [15] ISO 15589-2, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Cathodic protection of pipeline transportation systems — Part 2: Offshore pipelines

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۲۹۹۴: سال ۱۳۹۴، صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی- حفاظت کاتدی سامانه‌های خط لوله انتقال- خطوط لوله دریایی، با استفاده از استاندارد ISO 15589-2:2012 تدوین شده است.

- [16] EN 12495, Cathodic protection for fixed steel offshore structures
- [17] EN 13173, Cathodic protection for steel offshore floating structures
- [18] EN 13636, Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping

- [19] EN 12474, Cathodic protection of submarine pipelines
- [20] ISO 13174, Cathodic protection of harbour installations
- [21] ISO 24656, Cathodic protection of offshore wind structures
- [22] ISO 20313, Ships and marine technology - Cathodic protection of ships
- [23] EN 15112, External cathodic protection of well casings
- [24] API RP 651, Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks
- [25] API RP 1632, Cathodic Protection of Underground Petroleum Storage Tanks and Piping Systems

[۲۶] استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۸۷۴۹: حفاظت کاتدی - قسمت ۳: بازرسی و آزمون